ARCONVERT RITRAMA

TINTORETTO GESSO FSC™ SH9020 KB85 F0907

USC: F0907 Edición: 1

Fecha de aprobación: 09/09/2020

Pertenece a las colecciones

- · Adhoc Sheets
- ARCO SHEET
- · Fixter Collection

Ficha técnica

Frontal

	Referencia	TINTORETTO GESSO
	Características generales	Papel natural de pura celulosa libre de cloro (ECF) marcado al fieltro por ambas caras. Tratado wet strength.
	Gramaje (g/m²) ISO536	95 +/- 4
	Espesor (µm) ISO 534	135 +/- 9

Adhesivo

- Canada		
Referencia	SH9020	
Características generales	Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es reposicionable.	
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥11	
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥2	
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥5	
Temperatura de Uso (°C)	-20 / +80	

Soporte

Referencia	KB85
Características generales	Papel blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	85 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	80 +/- 5
Resistencia a la rotura MD/CD (kN/m) ISO 1924	>7,2 >3,1



Esquemas







Nevera



Opacidad en hùmedo



Usos y Aplicaciones

Adecuado para impresión offset.

Certificación

Fedrigoni Self adhesives tiene la licencia FSC - C114507 para uso de la marca registrada FSC[™]

GramajeTotal (g/m²)

206 +/- 9

Espesor Total (µm)

240 +/- 16

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.