ARCONVERT RITRAMA

PET WHITE GLOSS 50 PF0 CB62 B0508 USC: B0508

Edición: 1

Fecha de aprobación: 18/05/2020

Pertenece a las colecciones

Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Referencia	PET TC WHITE GLOSS 50
Características generales	Pelicula de poliester blanco brillo tratamiento top- coated.
Gramaje (g/m²) ISO536	71 +/- 5
Espesor (µm) ISO 534	50 +/- 5

Adhesivo

Adilesivo	
Referencia	PF0
Características generales	Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Buena adhesión sobre superfícies apolares, especialmente desarrollado para frontales sinteticos. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105).
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 4,5
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥5
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥0
Temperatura de Uso (°C)	-5 / +80

Soporte

Referencia	CB62
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	60 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	55 +/- 5
Opacidad (%)	58
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>114 / CD>40



Esquemas



Usos y Aplicaciones

Película para etiquetas. Excelente resistencia al clima ya la mayoría de los agentes químicos.

El revestimiento superior garantiza excelentes resultados de impresión con los sistemas de impresión convencionales.

GramajeTotal (g/m²)

147 +/- 10

Espesor Total (µm)

120 +/- 12

Información Adicional

No recomendado para etiquetas plegadas en zig-zag

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.