ARCONVERT RITRAMA

PP IDP SILVER RI50 AP901 CB62 B0802 USC: B0802

Edición: 1

Fecha de aprobación: 28/05/2020

Pertenece a las colecciones

· Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Referencia	PP IDP SILVER RI 50
Características generales	Película de polipropileno metalizado biorientado con tratamiento top coated para impresión digital INDIGO.
Gramaje (g/m²) ISO536	46 +/- 5
Espesor (µm) ISO 534	50 +/- 5

Adhesivo

Adiicairo	
Referencia	AP901
Características generales	Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y cohesión, con fuerte adhesión a sustratos no polares (como PE y PP). El centro de investigación ISEGA aprobó el adhesivo AP901 de acuerdo con los requisitos europeos para el contacto directo con alimentos secos, húmedos y no grasosos) y cumple con la FDA 175.105
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 8
Temperatura de Etiquetado (°C)	-5° C
Temperatura de Uso (°C)	-40°C / +120°C

Soporte

Referencia	CB62
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	60 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	55 +/- 5
Opacidad (%)	58
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>114 / CD>40



Esquemas



Usos y Aplicaciones

Tratamiento especial de la superficie para impresoras digitales Indigo. Para proteger la impresión se recomienda barnizar.

Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

GramajeTotal (g/m²)

124 +/- 10

Espesor Total (µm)

122 +/- 12

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.