ARCONVERT RITRAMA

LAID COROLLA WHITE FSC™ SH9020 CB80 B0775 USC: B0775

Edición: 1

Fecha de aprobación: 14/05/2020

Pertenece a las colecciones

· The Art Of Luxury Labelling

Ficha técnica

Frontal

Referencia	LAID COROLLA WHITE
Características generales	Papel verjurado de pura celulosa libre de cloro (ECF). Tratado wet strength.
Gramaje (g/m²) ISO536	80 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	104 +/- 5
Opacidad en seco (%) ISO 2471	89
Cobb (gr/m2)	22

Adhesivo

Adilesivo		
Referencia	SH9020	
Características generales	Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es reposicionable.	
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥11	
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥2	
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥5	
Temperatura de Uso (°C)	-20 / +80	

Soporte

Referencia	CB80
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	78 +/-3
Espesor (µm) ISO 534	67 +/-5



Esquemas



Uso en cubiteira



Nevera



Opacidad en hùmedo



Collarín

No recomendado

Usos y Aplicaciones

Especialmente diseñado para el etiquetado de productos de alto valor añadido y productos gourmet envasados en vidrio (vinos, licores, champagne, cava, tarros, aceite, agua....)

Certificación

Fedrigoni Self adhesives tiene la licencia FSC - C114507 para uso de la marca registrada FSC $^{\rm IM}$

GramajeTotal (g/m²)

184 +/- 8

Espesor Total (µm)

196 +/- 14

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus

productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.