ARCONVERT RITRAMA

LAM FOIL MATT GOLD SH9020 CB60 B0879 USC: B0879

Edición: 1

Fecha de aprobación: 08/02/2021

Pertenece a las colecciones

• The Book of Labels

Ficha técnica

Frontal

| Referencia | LAM FOIL MATT GOLD |
|---------------------------|--|
| Características generales | Papel celulosa contraencolado con lámina de aluminio con barniz nitrocelulósico, oro mate. |
| Gramaje (g/m²) ISO536 | 82 +/- 4 |
| Espesor (µm) ISO 534 | 62 +/- 5 |

Adhesivo


| | ullesivo | | |
|--|--|---|--|
| | Referencia | SH9020 | |
| | Características generales | Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es reposicionable. | |
| | Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9 | ≥11 | |
| | Cohesión (h) 1 kg FTM8 | ≥2 | |
| | Temperatura de Etiquetado (°C) | ≥5 | |
| | Temperatura de Uso (°C) | -20 / +80 | |
| | | | |

Soporte

| Referencia | CB60 |
|--|--|
| Características generales | Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara. |
| Gramaje (g/m²) ISO536 | 55 +/- 3 |
| Espesor (µm) ISO 534 | 50 +/- 5 |
| Opacidad (%) | 55 |
| Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494 | MD>106 / CD>33 |



Esquemas



Uso en cubiteira

Nevera



Usos y Aplicaciones

Etiquetas con acabado de lujo y efecto metálico.

GramajeTotal (g/m²)

163 +/- 9

Espesor Total (µm)

137 +/- 12

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.