

Отчет по лабораторной работе №204  
**Эффект Холла**

Выполнили студенты 420 группы  
Понур К.А., Сарафанов Ф.Г., Сидоров Д.А.

Нижний Новгород, 2017

# Содержание

<b>Введение</b>	<b>2</b>
<b>1 Анализ теории</b>	<b>2</b>
1.1 Описание эффекта Холла	2
1.1.1 Разделение зарядов	2
1.1.2 Равновесное состояние	3
1.1.3 Коэффициент Холла	4
1.1.4 Холловская подвижность	4
1.1.5 Угол Холла	4
1.1.6 Холловская разность потенциалов	5
1.2 Побочные факторы	5
1.2.1 Нехолловская составляющая измеряемой разности потенциалов	5
<b>2 Экспериментальные данные</b>	<b>6</b>
2.1 Вольт-амперная характеристика участка $R_{56}$	6

## Введение

В данной работе исследуется эффект Холла.

Эффект Холла представляет собой появление поперечной э.д.с. при прохождении электрического тока через проводник, помещенный в магнитное поле, перпендикулярное к направлению тока.

Измерение холловской разности потенциалов обычно позволяет определить концентрацию и знак основных носителей заряда в веществе.

Целью данной работы является изучение возникновения эффекта Холла в слабом магнитном поле, определение коэффициента Холла, холловской подвижности, определение концентрации основных носителей в образце.

## 1. Анализ теории

### 1.1. Описание эффекта Холла без учёта механизма рассеяния носителей заряда

#### 1.1.1 Разделение зарядов

Рассмотрим образец, через который протекает ток  $\mathbf{j}$ .




Рис. 1: Механизм разделения зарядов при проявлении эффекта Холла

Электрическое поле создает в полупроводнике электрический ток плотностью

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \quad (1)$$

где  $\sigma = \frac{1}{\rho}$  – удельная электрическая проводимость,  $\rho$  – удельное сопротивление проводника.

Со стороны магнитного поля  $\mathbf{B}$  на движущиеся заряды действует магнитная составляющая силы Лоренца

$$\mathbf{F}_L = q[\mathbf{v} \times \mathbf{B}] \quad (2)$$

Здесь  $\mathbf{v}$  – дрейфовая скорость носителей заряда.

Под действием этой силы происходит разделение зарядов на противоположных боковых (параллельных току и магнитному полю) гранях образца.

При разделении зарядов грани заряжаются, и возникает поперечное поле  $\mathbf{E}_\perp$  – поле Холла. На заряд начинает действовать сила Кулона

$$\mathbf{F}_K = q\mathbf{E}_\perp \quad (3)$$

### 1.1.2 Равновесное состояние

Поле Холла препятствует движению зарядов, вызванным действием магнитного поля, и на некотором этапе разделения зарядов наступает равновесие сил  $\mathbf{F}_K$  и  $\mathbf{F}_L$ :

$$q\mathbf{E}_\perp + \mathbf{F}_L = 0 \quad (4)$$

Отсюда

$$\mathbf{E}_\perp = -[\mathbf{v} \times \mathbf{B}] \quad (5)$$

Обозначим плотность тока:

$$j = \frac{I}{S} \quad (6)$$

Распишем ток:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{qnvS dt}{dt} = qnvS, \quad (7)$$

где  $n$  – концентрация заряда по объему.

Отсюда

$$v = \frac{I}{qnS} = \frac{j}{qn} = \frac{\sigma E}{qn} \quad (8)$$

То есть

$$v \sim E \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \mu \mathbf{E}, \quad \mu = \frac{\sigma}{qn} \quad (9)$$

Из (5), (9) следует

$$\mathbf{E}_\perp = -\mu[\mathbf{E} \times \mathbf{B}] \quad (10)$$

Или с учетом  $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$

$$\mathbf{E}_\perp = -R[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] \quad (11)$$

Где  $R$  – коэффициент Холла.

### 1.1.3 Коэффициент Холла

В нашем выводе

$$R\sigma = \mu \Rightarrow R = \frac{1}{qn} \quad (12)$$

При более строгом выводе, учитывающем механизм рассеяния свободных носителей заряда, можно получить

$$R = \frac{\gamma}{qn} \quad (13)$$

Где  $\gamma$  – холл-фактор, безразмерный коэффициент, зависящий от величины магнитного поля и механизма рассеяния свободных носителей заряда при их взаимодействии с ионами примесей и кристаллической решеткой.

Для используемого в данной лабораторной работе чистого слабо легированного германия при комнатной температуре в слабом магнитном поле  $\gamma \approx 1.18$ .

### 1.1.4 Холловская подвижность

Произведение  $R\sigma$  имеет размерность подвижности и называется холловской подвижностью:

$$\mu_H = R\sigma \quad (14)$$

### 1.1.5 Угол Холла

Действие магнитного поля  $\mathbf{B}$  приводит к тому, что суммарное электрическое поле

$$\mathbf{E}_\Sigma = \mathbf{E} + \mathbf{E}_\perp \quad (15)$$

оказывается повернутым на некоторый угол  $\vartheta$  (угол Холла) относительно вектора плотности тока. Из полученных ранее выражений можно показать, что

$$\tan \vartheta = -\mu_H B \quad (16)$$

При слабом магнитном поле

$$-\mu_H B \ll 1 \quad (17)$$

угол Холла приближенно можно вычислить по формуле

$$\vartheta = -\mu_H B \quad (18)$$

### 1.1.6 Холловская разность потенциалов

Эквипотенциальные поверхности в средней части ограниченного вытянутого образца поворачиваются при включении магнитного поля  $B$  на угол  $\vartheta$  относительно их первоначального положения.

Из-за этого в точках, изначально лежащих на эквипотенциали, появляется разность потенциалов  $U_H$ , называемая холловской разностью потенциалов.

Для образца прямоугольной формы в приближении однородного поля Холла эта разность потенциалов будет равна

$$U_H = bE_{\perp} \quad (19)$$

Для прямоугольного образца

$$j = \frac{I}{S} = \frac{I}{bc} \quad (20)$$

Из (9), (10) следует

$$E_{\perp} = \frac{j}{qn} B \quad (21)$$

Откуда

$$\frac{U_H}{b} = \frac{I}{qn \cdot bc} B \quad (22)$$

И окончательно

$$U_H = \frac{R}{c} IB \quad (23)$$

## 1.2. Побочные факторы

### 1.2.1 Нехолловская составляющая измеряемой разности потенциалов

При изготовлении образца не удастся разместить оба холловских контакта таким образом, чтобы они в отсутствие магнитного поля лежали на одной эквипотенциальной поверхности.

В реальном образце между плоскостями расположения контактов всегда есть небольшое смещение  $\Delta x$ .

При  $B = 0$  и  $I \neq 0$  между этими плоскостями устанавливается разность потенциалов, равная

$$U_{34} = R_{34}I, \text{ где } R_{34} = \rho \frac{\Delta x}{bc} \quad (24)$$

Другие побочные факторы дают вклад в разность потенциалов между контактами 3 и 4 существенно меньший холловской разности потенциалов.

Таким образом, в рамках нашей модели справедливо выражение

$$U_H = U_{34}|_{B \neq 0} - U_{34}|_{B=0} = \frac{RIB}{c} \quad (25)$$

Отсюда видно, что коэффициент Холла может быть определен по тангенсу угла наклона линейных участков экспериментально снятых зависимостей  $U_{34}(B)|_{I=\text{const}}$  и  $U_H(I)|_{B=\text{const}}$ .

## 2. Экспериментальные данные

### 2.1. Вольт-амперная характеристика участка $R_{56}$




Рис. 2: ВАХ элемента