Исследование магнитооптических свойств высокочистых теллуритных стёкол

Работу выполнили:

Геликонова В.Г., Платонова М.В., Сарафанов Ф.Г.

Научный руководитель:

Яковлев А.И.

Нижний Новгород - 2017

Цели и актуальность

Цели

- 1 Ознакомиться с некоторыми понятиями оптики
- 2 Исследовать магнитооптические свойства высокочистых теллуритных стёкол (Определить постоянную Верде)
- 3 Обработать экспериментальные результаты и сделать оценку длины образца, пригодного для использования в изоляторах Фарадея при характерных длине волны и напряженности магнитного поля


Актуальность

- Теллуритные стекла обладают магнитооптической активностью и могут быть использованы в изоляторах и вращателях Фарадея
- 2 Теллуритные стекла обладают широким спектром пропускания (0.4–5.5 мкм)
- 3 Возможно изготовление образцов с большой апертурой (до 10 см)
- 4 Вариация состава теллуритного стекла позволяет изменять постоянную Верде

Понятие поляризации

- **Поляризация света** свойство световой волны, заключающееся в ориентации векторов напряженности электрического и магнитного полей в плоскости, перпендикулярной волновому вектору \vec{k}
- **2** Плоскость, образованную векторами \vec{E} и \vec{k} ,называют **плоскостью поляризации**

$$\begin{cases} E_x = E_1 \cos(-kz + \omega t + \varphi_1) \\ E_y = E_2 \cos(-kz + \omega t + \varphi_2) \\ E_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{E_x^2}{E_1^2} - \frac{2E_x E_y}{E_1 E_2} \cos\delta + \frac{E_y^2}{E_2^2} = \sin^2\delta$$



f 1 Если $\delta=0,\pi$, то

$$\frac{E_x}{E_1} \pm \frac{E_y}{E_2} = 0$$


- линейная поляризация.
- **2** Если $\delta = \frac{\pi}{2}$, то

$$\frac{E_x^2}{E_1^2} + \frac{E_y^2}{E_2^2} = 1$$

- эллиптическая поляризация, которая при $E_1 = E_2 \equiv E'$ переходит в круговую:


$$E_x^2 + E_y^2 = E'^2$$

С понятием поляризации тесно связано явление двойного лучепреломления.



Понятие двулучепреломления

Двойное лучепреломление — раздвоение светового луча при прохождении через анизотропную среду, обусловленное зависимостью показателя преломления от поляризации волны и ориентации волнового вектора.



2 Вращение плоскости поляризации есть проявление **кругового двулучепреломления** . В этом случае обыкновенная и необыкновенная волны будут поляризованы циркулярно.

1 Круговое двулучепреломление. Предположим, что угол поворота поляризации зависит от z как $\Theta = -\alpha z$. Тогда можно показать, что волну с повернувшейся поляризацией можно представить как суперпозицию поляризованных по левому (L) и правому (R) кругу волн, и для них

$$v_L = \frac{\omega}{k - \alpha}, \quad v_R = \frac{\omega}{k + \alpha}, \quad n_L = \frac{c}{v_L}, \quad n_R = \frac{c}{v_R}$$

откуда выражается

$$\alpha = \frac{\omega}{2c}(n_L - n_R)$$

2 В магнитном поле у вещества существуют собственные частоты $(\omega_0 \pm \Omega)$, и это и есть причина поворота поляризации: сложение двух таких циркулярно поляризованных волн даст волну с повернутой линейной поляризацией

$$\Theta = \frac{\pi L}{\lambda} (n_L - n_R)$$


Эффект Фарадея заключается в возникновении кругового двулучепреломления в изначально изотропных средах при помещении их в магнитное поле.

Материальная константа: постоянная Верде

V – **постоянная Верде** – физическая величина, характеризующая угол, на который повернется плоскость поляризации при данных длине образца и магнитном поле:


$$\Theta = \varphi_2 - \varphi_1 = V \int B(z) dz$$

где Θ – угол, на который поворачивается плоскость поляризации.



Вращатель и изолятор Фарадея

Вращатель Фарадея - устройство, способное вращать плоскость поляризации в магнитном поле. **Изолятор Фарадея** - устройство, поворачивающее плоскость поляризации на $\frac{\pi}{4}$.




8/16

1 – источник
 2 – поляризатор

3 – вращательили изолятор Фарадея

Схема установки




- 1 диодный лазер
 - $\lambda_1 = 531 \text{ HM},$
 - $\lambda_2 = 658 \text{ HM},$
 - $\lambda_3=1064$ нм
- 2 поляризатор

- 3 магнит
- 4 призма Глана
- **5** камера
- **6** образец

Аппроксимация распределения магнитного поля


Аппроксимация распределение $B_z(z)$ с помощью кривой Гаусса:



$$B=B_0 \exp\left[-\left(rac{z-z_0}{c}
ight)^2
ight],$$
 где $B_0=1.43~{
m Tл},$ $z_0=-0.25~{
m MM},$ $c=25~{
m MM}.$

z, mm

Результаты эксперимента



Оценка образца TZNDy-236/4: Для поворота на
$$\Theta=\frac{\pi}{4}$$
 при $B=3.5$ Тл и длине волны $\lambda=2000$ нм нужен образец длиной 5 см.

Выводы

- 1 Ознакомились с принципом работы вращателей и изоляторов Фарадея
- 2 Исследовали магнитооптические свойства теллуритных стекол (определили постоянную Верде)
- **3** Оценили длину образца, который можно использовать в качестве магнитооптического материала в изоляторах Фарадея, работающих в ближнем ИК-диапазоне.

Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена в издательской системе LaTeX с использованием пакетов PGF/TikZ и Beamer

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний

Рассмотрим уравнение волны:

$$\begin{cases} E_x = E_1 \cos \left(-kz + \omega t + \varphi_1\right) \\ E_y = E_2 \cos \left(-kz + \omega t + \varphi_2\right) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

Исключим из них время. Для этого

1
$$\frac{E_x}{E_1} = \cos(-kz + \omega t)\cos\varphi_1 - \sin(-kz + \omega t)\sin\varphi_1$$

 $\frac{E_y}{E_2} = \cos(-kz + \omega t)\cos\varphi_2 - \sin(-kz + \omega t)\sin\varphi_2$

2
$$\frac{E_x}{E_1}\cos\varphi_2 - \frac{E_y}{E_2}\cos\varphi_1 = \sin(-kz + \omega t)\sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

3
$$\frac{E_x}{E_1}\sin\varphi_2 - \frac{E_y}{E_2}\sin\varphi_1 = \sin(-kz + \omega t)\sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

4
$$\frac{E_x^2}{E_1^2} - \frac{2E_xE_y}{E_1E_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) + \frac{E_y^2}{E_2^2} = \sin(\varphi_2 - \varphi_1), \ \varphi_2 - \varphi_1 = \delta$$

$$\frac{E_x^2}{E_1^2} - \frac{2E_x E_y}{E_1 E_2} \cos \delta + \frac{E_y^2}{E_2^2} = \sin^2 \delta$$

Поворот поляризации

1 Для простоты предположим, что начальная фаза волны равна нулю.

$$\begin{cases} E_x = A\cos(\xi)\cos(-kz + \omega t) \\ E_y = A\sin(\xi)\cos(-kz + \omega t) \end{cases}$$

2 Предположим, что поворот поляризации линейно зависит от z:

$$\xi = -\alpha z$$

$$\begin{cases} E_x = \frac{A}{2} \left[\cos \left(\xi + kz - \omega t \right) + \cos \left(\xi - kz + \omega t \right) . \right] \\ E_y = \frac{A}{2} \left[\sin \left(\xi - kz + \omega t \right) + \sin \left(\xi + kz - \omega t \right) \right] \end{cases}$$

3

$$\begin{cases} E_x = \frac{A}{2} \left[\cos \left(-z(k - \alpha) + \omega t \right) + \cos \left(-z(k + \alpha) + \omega t \right) \right] \\ E_y = \frac{A}{2} \left[\cos \left(-z(k - \alpha) + \omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \cos \left(-z(k + \alpha) + \omega t - \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{cases}$$

4 Представим через суперпозицию, где $k^R = k - \alpha$, $k^L = k + \alpha$:

$$\begin{cases} E_x^R = \frac{A}{2}\cos\left(\omega t - k^R z\right) \\ E_y^R = \frac{A}{2}\cos\left(\omega t - k^R z + \frac{\pi}{2}\right) \\ E_x^L = \frac{A}{2}\cos\left(\omega t - k^L z\right) \\ E_y^L = \frac{A}{2}\cos\left(\omega t - k^L z - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$\omega = 2\pi\nu, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad \Rightarrow \quad v = \lambda\nu = \frac{\omega}{k}$$

5 Тогда выразим скорости и показатели преломления этих волн:

$$v_L = \frac{\omega}{k - \alpha}, \quad v_R = \frac{\omega}{k + \alpha}, \quad n_L = \frac{c}{v_L}, \quad n_R = \frac{c}{v_L}$$

откуда

$$n_L - n_R = \frac{2c}{\omega}\alpha$$

6

$$\alpha = \frac{\omega}{2c}(n_L - n_R)$$