

# Course: OSF Operações Sólido Fluido Solid Fluid Operations

LEQB/MEQB, 2023/24

Chemical and Biological Engineering Section, Department of Chemistry, FCTNOVA

OSF/FCTNOVA

#### Instructors

- Prof. Rui Oliveira (T, TP)
  - Office 628 DQ
  - Email: rmo@fct.unl.pt
- Prof. Isabel Esteves (TP, P)
  - Office 226 DQ/Lab 513 DQ
  - Email: i.esteves@fct.unl.pt

# II - REDUÇÃO DA GRANULOMETRIA DE SÓLIDOS

REDUCTION OF SOLIDS PARTICLE SIZE

OSF-FCTUNL 3

## Problema II.1

Tritura-se um material num triturador de maxilas Blake e reduz-se o tamanho médio das partículas de 50 mm para 10 mm, com um consumo de energia de 13.0 kW s kg<sup>-1</sup>. Qual será o consumo de energia necessário para triturar o mesmo material do tamanho médio 75 mm até à dimensão média de 25 mm,

- (a) supondo aplicável a lei de Rittinger, e
- (b) supondo aplicável a lei de Kick?

Qual destes resultados considera de maior confiança e porquê?

# **Energy for size reduction**

Rittinger's law

Bond's law

Kick's law

$$E=K_Rf_c\left(\frac{1}{L_2}-\frac{1}{L_1}\right)$$

$$E = K_R f_c \left(\frac{1}{L_2} - \frac{1}{L_1}\right) \qquad E = E_i \sqrt{\left(\frac{100}{L_2}\right)} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{q}}\right) \quad E = K_K f_c \ln\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$$

Fine reduction

Intermediate reduction

Coarse reduction

E - energy spent for size reduction, [KJ/kg]

 $K_R$ ,  $K_K$  – Rittinger, Kick constant respectively; empririal constant related to the equipment; without physical meaning

f<sub>C</sub>- Compressive strength [MPa]; caracterizes the solid material that is being reduced

For bond's law only:

E<sub>i</sub> - the work index: amount of energy required to reduce unit mass of material from L1=∞ to a size L2=100 µm

 $q = L_1/L_2$ 

OSF-FCTUNL

Rittinger's law

$$E = K_R f_c \left( \frac{1}{L_2} - \frac{1}{L_1} \right)$$

Fine reduction

 $13 = K_r f_c \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{50} \right)$ 

$$K_r f_c = 162.5 \text{ kW s kg}^{-1} \text{mm}$$

Logo, a energia necessária para triturar o mesmo material do tamanho médio 75 mm até à dimensão média de 25 mm é:

$$E = 162.5 \left( \frac{1}{25} - \frac{1}{75} \right)$$
  $E = 4.33 \text{ kW s kg}^{-1}$ 

$$E = 4.33 \text{ kW s kg}^{-1}$$

Kick's law

$$E = K_K f_c \ln \left(\frac{L_1}{L_2}\right)$$

Coarse reduction

 $13 = K_k f_c \ln \left( \frac{50}{10} \right)$ 

$$K_k f_c = 8.1 \, \text{kW s kg}^{-1}$$

Como se trata de moagem grossa de partículas de 7.5 cm, a lei de Kick é a mais fiável para calcular E.

Conclusão:

Logo, a energia necessária para triturar o mesmo material do tamanho médio 75 mm até à dimensão média de 25 mm é:

$$E = 8.1 \ln \left( \frac{75}{25} \right)$$
 OSF-FCTUNL  $E = 8.87 \text{ kW s kg}^{-1}$ 

6

# Problema II.2

Usou-se um triturador para triturar um material cuja resistência à compressão era de 22.5 MN/m². O tamanho da alimentação era menor que 50 mm, maior que 40 mm e a energia necessária era 13.0 kW s kg-1. A análise por peneiração do produto produziu o seguinte resultado:

| Dimensão da abertura (mm) |       | Percentagem do produto<br>(% em número) |  |  |  |
|---------------------------|-------|---|--|--|--|
| Passando por              | 6.00  | 100                                     |  |  |  |
| Retido em                 | 4.00  | 26                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 2.00  | 18                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.75  | 23                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.50  | 8                                       |  |  |  |
| Retido em                 | 0.25  | 17                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.125 | 3                                       |  |  |  |
| Passando por              | 0.125 | 5                                       |  |  |  |

Qual seria a potência necessária para triturar 1 kg/s de um material com resistência à compressão de 45 MN/m² a partir de uma alimentação de menor que 45 mm, maior que 40 mm para dar um produto de tamanho médio de 0.50 mm?

OSF-FCTUNL

1) Determinar a dimensão média do produto.

a) Método de Bond – "Bond's diameter is defined as the mesh size through which 80% of material passes, in

a sieving characterization experiment."

Assuma-se 4 mm pelo método de Bond.

| Dimensão da abertura (mm) |       | Percentagem do produto<br>(% em número) |  |  |  |
|---------------------------|-------|---|--|--|--|
| Passando por              | 6.00  | 100                                     |  |  |  |
| Retido em                 | 4.00  | 26                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 2.00  | 18                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.75  | 23                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.50  | 8                                       |  |  |  |
| Retido em                 | 0.25  | 17                                      |  |  |  |
| Retido em                 | 0.125 | 3                                       |  |  |  |
| Passando por              | 0.125 | 5                                       |  |  |  |

b) Calculo diâmetro médio em massa

Particle size distribution: mean diameter

|   | Measurement<br>in weight, x       | Measurement<br>in number, n               |
|---|-----------------------------------|---|
| Mean diameter based on volume (weight) $ar{d}_{\chi}=ar{d}_{v}$ | $= \frac{\sum x_i d_i}{\sum x_i}$ | $= \frac{\sum n_i d_i^4}{\sum n_i d_i^3}$ |

$$d_x = \frac{177.92}{37.99} = 4.68 \text{ mm}$$

| aperture size (mm) | mean d (mm) | % product | ni   | nidi (mm) | nidi <sup>2</sup> (mm) | nidi <sup>3</sup> (mm) | nidi <sup>4</sup> (mm) |
|--------------------|-------------|-----------|------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6                  |             | 100       |      |           |                        |                        |                        |
| 4                  | 5           | 26        | 0.26 | 1.3       | 6.5                    | 32.5                   | 162.5                  |
| 2                  | 3           | 18        | 0.18 | 0.54      | 1.62                   | 4.86                   | 14.58                  |
| 0.75               | 1.375       | 23        | 0.23 | 0.31625   | 0.434844               | 0.59791                | 0.822126               |
| 0.5                | 0.625       | 8         | 0.08 | 0.05      | 0.03125                | 0.019531               | 0.012207               |
| 0.25               | 0.375       | 17        | 0.17 | 0.06375   | 0.023906               | 0.008965               | 0.003362               |
| 0.125              | 0.1875      | 3         | 0.03 | 0.005625  | 0.001055               | 0.000198               | 3.71E-05               |
|                    | 0.125       | 5         | 0.05 | 0.00625   | 0.000781               | 9.77E-05               | 1.22E-05               |
| sum                |             |           |      | 2.281875  | 8.611836               | 37.9867                | 177.9177               |

#### 2) Determinar Kk

Diâmetro médio da alimentação = (50+40)/2 = 45 mm Diâmetro médio do produto = 4 mm Energia consumida = 13.0 kW s kg-1 Força de compressão = 22.5 MN/m<sup>2</sup>

$$13 = K_k f_c \ln\left(\frac{45}{4}\right)$$

$$K_k = \frac{5.9}{22.5} = 0.26 \text{ kW s kg}^{-1} \text{MN}^{-1} \text{m}^2$$

3) Obter E para as condições pedidas.

#### Energy for size reduction



Depending on the size of the feed and of the desired product, reduction equipment is classified as: (1)Fine, (2)Intermediate, (3)Coarse; different laws of energy are applied in each case

# Feed size (L1) Product size (L2)

Examples of

equipment

OSF-ECTUNL

(powder) Ball mill Buhrstone mill Roller mill NEI pendulum mill Griffin mill

FINE

5-2 mm

<0.1 mm

50-5 mm 5-0.1 (granular/powder)

INTERMEDIATE

Crushing rolls
Disc crusher Edge runner mill Hammer mill Single roll crusher
Pin mill
Symons disc crushe 1500-40 mm 50-5 mm (large/granular)

COARSE

Blake jaw crusher Stag jaw crusher Dodge jaw crusher Gyratory crusher

A potência necessária para triturar 1 kg/s de um material com resistência à compressão de 45 MN/m<sup>2</sup> a partir de uma alimentação de menor que 45 mm, maior que 40 mm para dar um produto de tamanho médio de 0.50 mm, vem

Diâmetro médio da alimentação = (45+40)/2 = 42.5 mm Diâmetro médio do produto = 0.5 mm Força de compressão = 45 MN/m<sup>2</sup>

 $E = 0.26 \times 45 \ln \left( \frac{42.5}{0.5} \right)$  $E = 51.98 \text{ kW s kg}^{-1}$ 

P = 51.98 kW

Kick's law

 $E = K_K f_c \ln \left( \frac{L_1}{L_1} \right)$ 

Coarse reduction

#### 2) Determinar Kk

Diâmetro médio da alimentação = (50+40)/2 = 45 mm Diâmetro médio do produto = 4 mm Energia consumida = 13.0 kW s kg-1 Força de compressão = 22.5 MN/m<sup>2</sup>

#### Energy for size reduction

FINE



Depending on the size of the feed and of the desired product, reduction equipment is classified as:
(1)Fine, (2)Intermediate, (3)Coarse; different laws of energy are applied in each case

INTERMEDIATE

50-5 mm

5-0,1

(granular/powder)

Crushing rolls
Disc crusher
Edge runner mill
Hammer mill
Single roll crusher

Pin mill

mons disc crusher

 $13 = K_k f_c \ln \left(\frac{45}{4}\right)$ 

 $K_k = \frac{5.9}{22.5} = 0.2$  E se se considerar o diâmetro médio do

3) Obter E para as condiçõ

produto de tamanho médio

Diâmetro médio da alimenta Diâmetro médio do produto

Obtém-se igualmente P = 52 kW, logo é fiável a aproximação feita pelo método de Bond.

produto  $(L_2)$  = 4.68 mm, qual o valor de

potência obtido?

Força de compressão = 45 MN/m<sup>2</sup>

 $E = 51.98 \text{ kW s kg}^{-1}$ 

OSF-FCTUNL

Coarse reduction

10

P = 51.98 kW

A potência necessária para t MN/m<sup>2</sup> a partir de uma alim

Kick's law

 $E = K_K f_c \ln \left( \frac{L_1}{L_2} \right)$ 

COARSE

1500-40 mm

50-5 mm

(large/granular)

Blake jaw crusher Stag jaw crusher Dodge jaw crusher Gyratory crusher

## Problema II.6

Um moinho de bolas com 1.2 m de diâmetro está a trabalhar a 0.80 Hz verificando-se que o moinho não está a trabalhar satisfatoriamente. Sugere alguma modificação nas condições de funcionamento?

OSF-FCTUNL 11

#### **Equipment for size reduction**

#### Ball mill (Moinho de bolas)

• A **ball mill** has a critical rotation speed  $(w_c, rad/s)$  that must be avoided. At the critical point, the ball (with mass m and radius r) is subject to a centrifugal force  $(mu^2/r)$  equal to the gravitational force (mg)



$$m\frac{u^2}{r} = mg \qquad m \, rw_c^2 = mg \Leftrightarrow$$

$$w_c = \sqrt{\frac{g}{r}}$$

 The optimal rotation speed (w<sub>o</sub>, rad/s) should be chosen below the critical value (w<sub>c</sub>, rad/s) in order to maximize milling efficiency: □

$$w_o \sim [1/2, 3/4] \times w_c$$

 $W_{\mathcal{C}}$  - [ rad/s], r - (mill internal radius - particle radius) ], g = 9,81 [m/s<sup>2</sup>]

 $1 Hz = 2\pi rad/s$ 

A velocidade angular crítica (para partículas pequenas,  $r \cong$ raio do moinho) vem

$$w_c = \sqrt{\frac{9.81}{0.6}} = 4.04 \text{ rad/s}$$
  $\frac{4.04}{2\pi} = 0.64 \text{ Hz}$ 

A velocidade angular ótima é 0.5  $w_{\rm c}$  a 0.75  $w_{\rm c}$ , logo varia de

$$w_o = 0.5 \times 4.04 = 2.02 \ \mathrm{rad/s}$$
 
$$\frac{2.02}{2\pi} = 0.32 \ \mathrm{Hz}$$
 
$$w_o = 0.75 \times 4.04 = 3.03 \ \mathrm{rad/s}$$
 
$$\frac{4.04}{2\pi} = 0.48 \ \mathrm{Hz}$$

O moinho de bolas com 1.2 m de diâmetro está a trabalhar a 0.80 Hz. Verifica-se que corretamente o moinho deveria funcionar com uma rotação ótima de (0.32+0.48)/2 =0.4 Hz, i.e. a metade da rotação a que está.