

## Ungebundene Gemische

## Siebanalyse

Auftrag Nr.  
 Labor Nr. 14373

\*Auftraggeber: Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann  
 \*Objekt: Ungebundenes Gemisch 0/45  
 \*Herkunft: Steinbruch Starkenbach  
 Entnahme durch: Prüflabor AG  
 \*Entnahmedatum: 29.09.2011  
 Eingang im Labor: 29.09.2011

Masse Gesamtprobe: 6753.4


Wassergehalt  
 bei Anlieferung: 2.0 %

\* = Angaben des Auftraggebers

### Siebanalyse

SN 670 810

Sieböffnung in mm	0.063	0.5	1.0	2.0	5.6	11.2	22.4	45.0	90.0
Durchgang M.-%	7.2	14.3	18.2	26.3	47.6	59.1	76.6	97.2	100.0



### Beurteilung gemäss Norm SN 670 119

Korngrössenverteilung:

Grösstkorn: 58 mm

Anteil kleiner 0,063 mm: 7.2 M.-%

Anforderungen  
 erfüllt nicht erfüllt  
☒ ☐  
☒ ☐

Frostsicherheit:  $\frac{CBR_2}{CBR}$  und  $\frac{CBR_F}{CBR} = 0.8$

erfüllt nicht erfüllt  
☒ ☐

### Bemerkungen:

Mörschwil, 7.11.11 / th

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.

Visum:

*T. Haag*  
 T. Haag  
 Sachbearbeiter

Seite: 1/1