GaAs 电子结构：Sparse-DFT 能带分析

直接带隙半导体 · E_g = 0.463 eV · VBM Γ, CBM Γ · m_e^* 0.0316–0.0331 m_0 · m_h^* 0.198–0.755 m_0 · 每晶胞 2 个原子 · Sparse-DFT vs VASP 6.4.1 (截断能、PAW、泛函与 k 点一致)

