MgO 电子结构：Sparse-DFT 能带分析

直接带隙绝缘体 · E_g = 4.664 eV · VBM Γ, CBM Γ · m_e^* 0.342–0.347 m_0 · m_h^* 1.09–4.61 m_0 · 每晶胞 2 个原子 · Sparse-DFT vs VASP 6.4.1 (截断能、PAW、泛函与 k 点一致)

