MoS_2 电子结构：Sparse-DFT 能带分析

间接带隙半导体 · E_g = 1.586 eV · VBM Γ, CBM K · m_e^* 0.385 m_0 · m_h^* 3.34–3.75 m_0 · 每晶胞 3 个原子 · Sparse-DFT vs VASP 6.4.1 (截断能、PAW、泛函与 k 点一致)

