STQSA

Servicios y Tratamientos Químicos, S.A.

EXPERIENCIA Y CALIDAD



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN.

ADHECRET™

ADITIVO ADHERENTE INCREMENTADOR DE RESISTENCIA DE CONCRETO, MORTEROS, ESTUCOS Y SELLADOR DE SUPERFICIES.

Descripción:

ADHECRET™ Es una emulsión sintética de copolímeros acrílicos y resinas vinílicas en dispersión, con caracteríticas aglutinantes que incrementa la adhesión y mejora la resistencia de concretos, morteros, estucos y superficies. Actúa como sellador de superficies porosas. **ADHECRET™** Cumple con la Norma ASTM-1059-99 Tipo I.

Aplicaciones:

ADHECRET™ Se usa pricipalmente como; ADHERENTE-PAR, Para incrementar la adherencia de morteros de cemento en y/o sobre:

1- Concreto nuevo en concreto viejo.

2- Unir mortero o yeso a muros, columnas, losas etc. Reparación de bordes en preformados varios y muros.

3- Reparación de defectos en pisos, muros, grietas, mampostería, superficies, etc.

4- Aumentar la adhesividad en la elaboración de morteros utilizados en la colocación de losetas de barro, terrazo, mosaico, etc.

5- Sellador de superficies porosas como: repellos, aplanados rústicos y de elementos preformados que lo necesiten.

Ventajas:

Por su poder Adhesivo, ADHECRET™ resuelve un sinnúmero de problemas en la unión o mezcla de morteros, lechadas, yesos, etc. Permite controlar el agrietamiento del concreto o mortero debido a la contracción plástica. Entrega a los morteros, aplanados, pasta y estucos:

A- Excelente adherencia sobre concreto, block, tabique y la mayoría de los materiales de construcción.

B- Reducción superior a la permeabilidad.

C- Reducción superior a la contracción y el "sangrado".

D- Aumento de la resistencia a ataques químicos. No es tóxico. No es inflamable y por su naturaleza química, no ataca la alcalinidad propia de los morteros o el concreto.

Km 13.2 carretera a Masaya, 2 km al Oeste, de las 4 esquinas, 1 cuadra al Oeste, 2 cuadras al Norte, 100 mts al Oeste. Comarca Buenos Aires, Ticuantepe, Managua.

505 2255 2763 / 505 8325 8432

stqventas@stqsa.com / stqventas@hotmail.com

Instrucciones de Uso y Aplicación:

ADHECRET™ Preparación de la superficie; en todos los casos donde vaya a ser utilizado ADHECRET, esta deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasas y partículas sueltas.

α- Como Adherente (No estructural): Diluir ADHECRET™ con agua limpia máximo 1:2 partes en volumen y aplicar en la superficie.

β- En morteros de alta adherencia y resistencia mejorada: 1,1 a 1,7 kg/m² por cada cm de espesor. Hasta 0.2 lt por Kg de Cemento. Mezclar 1:1 partes en volumen.

γ- Para incrementar Adherencia de mortero, yeso y estuco ; mezclar de 200 ml a 400 ml con el agua de mezcla y agréguelo a cada cubeta de 19 L o saco de 40 Kg de estuco, mortero o yeso, según se requiera. Para un saco de cemento de 50 Kg, agregue 500 ml para promover la adherencia al preparar morteros de repello.

δ- Como Sellador de superficies, mezclar en proporcion de hasta 1:3, aplicar 2 capas si es necesario.

Rendimiento:

Rinde en promedio hasta + - 15 m2/lt, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Información Técnica:

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICA - VALOR
CONSISTENCIA	EMULSIÓN SEMIVISCOSA.
COLOR	BLANCO
% DE SÓLIDOS	20 – 30 %
DENSIDAD @ 25 °C	~ 1.3 Kg/l
VISCOCIDAD @ 25 °C	Máx.: 130 cSt.
Ph @ 25 °C	7.0 – 8.5

Precauciones:

No se aplique bajo amenaza de lluvia. No se aplique a una temperatura menor a 5 °C.

ADHECRET™ Puede suministrarse en Cubeta de 19 lt, Barril de 208 lt y Tote de 1,000.00 lt.

Tiene una vida útil de hasta 1 año, debidamente almacenado, a temperatura no mayor de 40 °C y en su envase original.

La información contenida en este documento es una guía de utilización del producto a título informativo. STQ, S. A., no se hace responsable de la utilización incorrecta de sus productos. Consulte siempre con su asesor técnico y lea la hoja de seguridad del producto (MSDS).

Km 13.2 carretera a Masaya, 2 km al Oeste, de las 4 esquinas, 1 cuadra al Oeste, 2 cuadras al Norte, 100 mts al Oeste. Comarca Buenos Aires, Ticuantepe, Managua.

505 2255 2763 / 505 8325 8432

stqventas@stqsa.com / stqventas@hotmail.com