## 佛山市陶瓷研究所检测有限公司

Foshan Ceramics Research Institute Testing Co., Ltd.

## 检测报告

Test Report





202219003802 报告编号(Report No.): M6164/H240524-027

样 Na	品 ame of	名 Samr	称 le	海绿石砂	样 Sha	品 pe of	描 San	述 nple	粉状	
委	托	单 icant	位	义乌市苏赞进出口有限公司	收 Re	样 ceive	日 d Da	期	2024/05/24	
检	测	周 Period	期	2024/05/24-2024/05/27	报 Re	告 porte	日 d D	期 ate	2024/05/27	
检测项目 Testing Category				化学全分析						
检测标准 Test Standard			准	GB/T 21114-2019,GB/T 1347-2008,YS/T 509.2-2008,GB/T 14506.32-2019						
客 Clie	户 ent Inf	信 ormat	息 ion	地址: 浙江省义乌市福田街道福田银座 A 幢 27 楼 2703 室						

## 检测结果(Results of Inspection)

## 化学成分:

序号	成分名称	含量(%)	序号	成分名称	含量(%)
1	灼烧减量 LOSS(1025℃)	4.94	13	一氧化铅 PbO	<0.01
2	三氧化二铝 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8.72	14	氧化锌 ZnO	<0.01
3	二氧化硅 SiO2	67.39	15	氧化锶 SrO	0.01
4	三氧化二铁 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11.12	16	一氧化锰 MnO	0.02
5	氧化钙 CaO	0.89	17	氧化镉 CdO	< 0.01
6	氧化镁 MgO	1.92	18	五氧化二磷 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.10
7	氧化钾 K <sub>2</sub> O	3.94	19	三氧化硫 SO3	< 0.05
8	氧化钠 Na <sub>2</sub> O	0.19	20	三氧化二铬 Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.02
9	二氧化钛 TiO2	0.57	21	一氧化镍 NiO	<0.01
10	二氧化锆(铪) Zr(Hf)O <sub>2</sub>	< 0.01	22	一氧化钴 CoO	<0.01
11	氧化钡 BaO	0.02	23	氧化铜 CuO	<0.01
12	氧化锂 Li <sub>2</sub> O	<0.01	24	氧化铷 Rb <sub>2</sub> O	<0.01

以下空白。

1.检测报告仅对来样负责,样品保留至报出结果后 15 天。The results in this report apply to the samples only. 2.检测报告盖章有效,报告部分复印无效。The Report is valid with the inspection organization stamp.

3. 若对检测报告有异议,请于收到结果之日起 15 天内向本公司提出。Telling us in 15 days since you receive the report when you have any question with the test report.

单位盖章: Stamp: 授权签字人: 彭威 Authorized Organization:



审 核 Approval:

月级旁

表格号人从像中国