

Интернет-форумы лесной отрасли > Обсуждение: Изделия из древесины клееный брус из дерева разных пород

[< Предыдущая тема](#) [Следующая тема >](#)

Автор	Сообщение	СОЗДАТЬ ТЕМУ	ОТВЕТИТЬ
24-12-2005 (давно) Автор: Игорь e-mail поиск жалоба	Вопрос связан с производством стенового клееного бруса из ламелей (наружных) разных пород дерева. Делает ли кто-нибудь реально такой брус и как он себя ведет в процессе эксплуатации? Заказчик хочет, чтобы ламель, обращенная внутрь дома была из ценных пород, т.е. только одна наружная ламель отличается породой от остальных		
24-12-2005 (давно) Автор: Иса поиск жалоба	Я клею оконный брус из лиственницы, третья ламель идет во внутрь комнаты из дуба. Работаю пять лет брака нет. Думаю что и в клеенном брусе можно так делать. Но сразу скажу перепад по влажности всех заготовок у меня , менее 1 %. Вывод для себя сделал очень давно , враг клеенных изделий разброс влажности у "сухих" заготовок. Сушу сам , контроль за каждой досточкой , заготовкой.		
24-12-2005 (давно) Автор: Игорь e-mail поиск жалоба	Исе Вы клеите только сам брус или изделия из него делаете тоже? Есть возможность наблюдать за готовыми изделиями со временем? Понятно, что если между ламелями был разброс по влажности, то после выравнивания влажности может возникать напряжение и изделие может повести. А когда уже готовое склеенное изделие начинает набирать влагу, как ведут себя разные ламели? Или оконный брус после склейки консервируется от набора влаги? (я не спец именно по оконному брусу, а стеновой влагу набирает и отдает)		
24-12-2005 (давно) Автор: Иса поиск жалоба	Я занимаюсь оконным брусом. Наружная часть из лиственницы, влагу она берет но очень мало. Сушу лиственницу до 7 % , после клейки влажность 8- 9 % , на протяжении пяти лет проблем по качеству нет. Да, дуб сушу до 6 % после клейки 7.5 % При эксплуатации оконного бруса влажность дуба гуляет от 8% до 9 % внутри комнаты, подоконники из дуба зимой 7 % - летом 9 % . Покрытие лаком в четыре слоя. Сосной хуже , влагу особенно в дожди берет быстро и много до 14 % . Работаю с лиственницей намного надежней но сушка должна быть очень качественной. Также необходимо подобрать клей. Это как при строительстве. Для сейсмических зон должна быть спец арматура , для низких температур должна быть другая арматура. Бетон и арматура в мороз должны сокращаться вместе , равномерно, летом наоборот. Если этого не будет , тогда бетон разрушится. Также и с клеем в бруссе. Только практика покажет , с каким клеем лучше пользоваться в вашем городе , области.		
25-12-2005 (давно) Автор: Игорь e-mail поиск жалоба	Исе. Спасибо за подробный рассказ по брусу. Но попутно возник вопрос: а какую особую роль клея Вы видите в брусе? Какие его качества существенны для бруса при изменении влажности (в частности, при ламелях из разных пород)?		
25-12-2005 (давно) Автор: Иса поиск жалоба	Морозо и влагостойкость.		
25-12-2005 (давно) Автор: Игорь e-mail поиск жалоба	Совет дадите по клею ? (конкретно производитель и марка)		
29-12-2005 (давно) Автор: Иса e-mail поиск жалоба	Клея для оконного бруса		

Автор:
Александр

 e-mail  поиск  жалоба

Господа.

Для производства оконного бруса, стенового бруса и несущих конструкций используются клея, назовем их специальные, но ни как не морозостойкие. Эти клея делятся на три группы:

1. Клея ПВА с водостойкостью D4, которые в свою очередь бывают двухкомпонентные и однокомпонентные (последнее относится к клеям FOLLMANN, у остальных производителей таких клеев пока нет). Есть определенные стандарты склейки и проведения испытаний. В основном все европейские клея D4 испытания на кипячение и скалывания проходят отлично, поэтому важным фактором при выборе этих клеев играет время сборки, вязкость клея и соответственно его цена!

2. EPI системы. Это Сополимерная дисперсия с отвердителем от 5-15%. Используются для пр-ва оконного бруса и стенового бруса длиной не более 6 метров. Наиболее распространены клея AKZO NOBEL 1983, 1984. Есть свои сложности: так как процесс отверждения здесь происходит за счет химических процессов (в отличие от ПВА где процесс полимеризации происходит за счет испарения, выделения влаги из клеевого шва), поэтому смешение клея должно проходить при помощи специального миксера, который смешивает клеи с отвердителем в определенных пропорциях в конкретное время. Здесь опять лидер AKZO, так как в их концерн входит CASCO - разработчик оборудования. Основные дилеры AKZO при поставке промышленных партий клеев производителям устанавливают это оборудование "условно бесплатно". Т.е. работая на клеях EPI 1983 или 1984 вы будете иметь это оборудование, если захотите "соскочить" на другую ТМ - оборудование заберут.

3. Меламиномочевинформальдегидные клея. Это клея которые больше используются при производстве бруса длиной более 6 метров. Имеют европейские сертификаты ОТТО Графа, Российский сертификат и обычно используются в смешении с отвердителем на оборудовании CASCO раздельного нанесения. Для пр-ва оконного бруса - нецелесообразно.

Что то более подробно вы можете узнать по телефону (495) 775-65-84 - это наша специфика.

Александр.

 30-12-2005 (давно)

А как же насчет морозостойкости этих клеев?

Ведь что оконный брус, что стеновой реально могут промерзнуть до второй ламели (т.е. поверхности склейки)

Автор:
Игорь

 e-mail  поиск  жалоба

Время везде иркутское (мск+5).


[СОЗДАТЬ ТЕМУ](#)

[ОТВЕТИТЬ](#)

Перейти к:



[< Предыдущая тема](#) [Следующая тема >](#)



[Реклама](#) | [Администрация](#) | [WOOD.RU](#)

РЕЙТИНГ 270481075	0115707591
mail.ru 3593	WWW.WOOD.RU
1002	

Форумы работают под управлением [vBulletin Lite](#).
Русификация и адаптация [SibWeb](#) | [WOOD.RU](#)