



FillEnergi
POWER OF ENERGY

[Главная](#)


[Услуги](#)

[О нас](#)

[Контакт](#)



Древесный уголь

[Главная](#) / [Уголь](#) / **[Древесный уголь](#)**



Древесный уголь

Древесный уголь обладает большой пористостью, что обуславливает его высокую сорбционную способность. Удельная поверхность 1 грамма угля составляет 160-400 м², отношение объёма пор к объёму куска берёзового угля 72%, елового — 80%. Плотность берёзового угля 0,38, соснового 0,29, елового 0,26 г/см³; истинная плотность древесного угля 1,3-1,5 г/см³.

Вес одного кубического метра насыпного абсолютно сухого угля составляет:

- елового 100-120 кг.
- соснового 130-140 кг.
- берёзового 175-185 кг.
- букового около 195 кг.

КАТЕГОРИЯ: Уголь

Описание

Древесный уголь — это твёрдый пористый высокоуглеродистый продукт, получаемый из древесины нагреванием без доступа воздуха (или при незначительном доступе его) в ретортах, печах или кучах.

Теплоёмкость древесного угля зависит от его влажности и температуры. Средняя удельная теплоёмкость абсолютно сухого древесного угля 0,2 ккал/кг. Теплотворная способность древесного угля, выжженного при 380-500° составляет 7500-8170 ккал/кг. Влажность угля при выгрузке из реторт и печей равна 2-4%. При хранении угля в закрытом складе влажность его повышается до 7-15%.

Зольность древесного угля должна быть не более 3%, содержание летучих не более 20%, вес 1 л. угля из древесины твёрдолиственных пород не менее 210 г.

В древесном угле различают нелетучий и летучий углерод, он может быть удалён при прокаливании в виде CO, CO₂, CH₄ и других углеводородов.

Элементарный состав древесного угля зависит главным образом от температуры обугливания: чем она выше, тем больше в угле углерода и меньше водорода, кислорода и азота. Например, в древесном угле, полученном при 450°C, содержится (в беззольной и сухой массе): 84,9% C, 3,1% H и 12% (O + N). Содержание фосфора в древесном угле, полученном из неокоренной древесины, составляет: 0,016% в сосновом, 0,017% в еловом и 0,037% в берёзовом. Древесный уголь способен при обычной температуре присоединять кислород, чем и объясняется его склонность к самовозгоранию.

Древесный уголь бывает из древесины твёрдолиственных пород и из древесины смешанных лиственных пород. Также древесный уголь подразделяют на мелкий (не менее 6-12мм.) и крупный

(не менее 25 мм.).

Выход древесного угля составляет 30-40% от веса сухой древесины.

Основная область применения древесного угля:

- В качестве топлива для каминов, мангалов и других подобных устройств

Отличие от обычного топлива (например – дров), древесный уголь не образует дыма и открытого пламени, если правильно производить розжиг, а дает только необходимую температуру – жар, поэтому его с охотой используют бары и рестораны в своих мангалах для приготовления различных блюд. При этом не требуется ждать, когда дрова перегорят – ведь древесный уголь это уже готовое топливо. Важен и тот факт, что наш древесный уголь так же прекрасно подходит в качестве топлива для домашних открытых каминов. Благодаря отсутствию примесей и высокому содержанию углерода этот древесный уголь долго горит (дает жар) и совершенно при этом не выделяет запахов (дыма) в помещение.

Категории

- Пеллеты
- Уголь

Поиск



Наша компания

Компания: Fillenergi OÜ

Регистрационный номер: 12288271

VAT номер: EE101541390

Контакт

E-mail: info@fillenergi.ee

Телефон: (+372) 5880 5844

Адрес: Sõstramäe 12, 11415 Tallinn

