

敘述

ELIFOM 6632 為矽酮的消泡劑，適用於高固型份、高膜厚環氧地板塗料及網印油墨的抑泡及消泡。

性質

- 組成 含疏水粒子的聚矽氧烷
- 外觀 半透明液體
- 比重 0.96~1.00 (@ 25°C)
- 有效組份含量 ≥99.0%

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 優異的抑泡、消泡，於高固型份及無溶劑型塗料在製造時機械力所產生的氣泡，和施工時所產生的氣泡，均有良好的抑制與消除的效果。
- 對於高膜厚、高黏度塗料及油墨，亦可以幫助氣泡的抑制與破裂。
- 於UV硬化塗料中具有優良的抑泡、脫泡作用，但使用前，務必測試相容性。
- 適合高固含及高膜厚環氧塗料，具有優良的抑泡、脫泡作用，建議與流平劑併用，可以獲得更好的消泡與平整性。

應用

- 環氧塗料
- UV硬化塗料
- 網印及UV硬化油墨

操作建議

- 添加量一般是對全量的0.1~1.0%。使用時要均勻攪拌，或於研磨前添加，可以預先以芳香族溶劑稀釋至10%後再添加，因為疏水粒子易沉澱，稀釋後馬上用完。若要後添加，則攪拌一定要均勻及適當時間。使用前請測試相容性及最適添加量。
- 本產品具有搖變性，久置或低溫下黏度會有上升趨勢，屬正常現象。因具有疏水粒子，建議使用前先攪拌均勻。

儲存與有效時期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。