

敘述

SOPHI SAP 2010 是用於烤漆的溶劑型密著劑，促進塗膜與金屬基材的密著，尤其是非鐵金屬。

性質

- 組成 特殊含酸高分子
- 外觀 透明黏稠液體
- 比重 1.08~1.10 (@ 25°C)
- 不揮發份 78.0~82.0%
- 溶劑 異丙醇
- 酸價 60.0~80.0 mg KOH / g

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 改善烤漆、一液型(封端聚氨酯)對難密著的非鐵金屬表面的密著性，如對鋁、鋅、銅、電鍍金屬等有極優異的效果。
- 可增進塗膜的延展性與耐衝擊性。
- 高溫急速烘可不變色，並且不影響塗膜的耐候性。
- 不影響塗料的儲存安定性。

應用

- 溶劑型聚酯、醇酸烤漆
- 一液型PU

操作建議

- 對全量 1.0-3.0%，盡量於後添加均可。
- 直接用於底漆時，添加量因樹脂密著性而定，使用前請預先試驗。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40°C 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 1 年。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。

- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

200 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。