## 潤濕分散劑

敘述	DMAST 2307 是具高性價比的溶劑型濕潤、分散劑,適用於碳黑等 有機顏料的研磨分散。		
性質	■ 組成	陰離子性高分子	
	■外觀	淡黃色澄清液體	
	■ 比重	0.92~0.95 (@ 25℃)	
	■ 不揮發份	48.0~51.0%	
	■ 溶劑	二甲苯/醋酸正丁酯/芳香族碳氫溶	
		劑	
*本資料僅供參考,並非檢驗	說格,若需要詳細產品規格及核	<b>檢驗報告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。</b>	
特徵	■ DMAST 2307是溶劑型塗料與油墨的濕潤、分散劑,對碳黑在中		
	低級性樹脂系統,具有優秀的濕潤、分散性。		
	■ 高性價比,特別鏈	■ 高性價比,特別適用於醇酸調合漆及烤漆的無機顏料或有機無機	
	顏料研磨之分散	顏料研磨之分散。	
	■ 研磨分散降低色数	像的黏度佳,能製成高顏料濃度的色漿或塗料。	
	■ 製成的塗料不易料	孚色和分色。	
應用	■ 醇酸 / 三聚氰胺		
	■ 醇酸聚氨酯	■ 醇酸聚氨酯	
	■ 調合漆	■ 調合漆	
	■溶劑型凹版和絲絲	■ 溶劑型凹版和絲網油墨	
操作建議	■ 建議添加量約為於	建議添加量約為顏料的20~80.0%。	
儲存與有效性期	■ 請遠離火源與高涼	■ 請遠離火源與高溫並保持密封,容器打開後未使用完畢,需密封	
	完全,防止水氣差	完全,防止水氣進入。	
	■ 當存儲在原裝未	開封包裝中,請儲存於10~40℃的溫度環境,本	



## **DMAST 2307**

## 潤濕分散劑

技術資料 2013.02

產品自生產之日起使用壽命為2年。低於5℃會造成產品分層與 混濁,請放於室溫(約20-25℃)並攪拌均勻後使用,對品質不會 造成影響。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料,請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

