

敘述

ELIFOM A6320 是礦物油系水性消泡劑，提供優異的抑泡性及消泡性，可應用於水性塗料、水性油墨、水性接著劑。

性質

- 組成 礦物油混合物
- 外觀 不透明微黃色液體
- 比重 0.85~0.91 (@ 25°C)
- 有效組份含量 ~100 %
- 黏度 80~600 cps (@ 25°C)

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- ELIFOM A6320於乳化型水性塗料中可以有效抑泡及消泡，能消除大氣泡及小氣泡非常有效。
- ELIFOM A6320與丙烯酸乳液樹脂、苯丙乳液、EVA乳液、氯乙烯共聚物及醇酸系統都良好有相容性，添加不易產生副作用。可以使用於研磨前的添加，也可以使用於後添加。

應用

- 乳膠漆
- 水性接著劑
- 水性油墨

操作建議

- 在乳膠漆及水性油墨應用時，添加量一般是對全量的0.2~0.5%。使用前請測試相容性及最適添加量。
- 在水性接著劑應用時，添加量一般是對全量的0.5~1.0%。使用前請測試相容性及最適添加量。
- 在使用ELIFOM A6320時，可以在攪拌下直接加入，或先用水稀釋，稀釋倍數為3-5。

儲存與有效性期

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40°C的溫度環境，本

產品自生產之日起使用壽命為1年。它在0°C時，或以下，是會結凍，當發生結凍時，應盡量避免結凍，使用時會損失原性能。

- 儲存長時間後，可能有分層現象產生，攪拌均勻後取用。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。