

敘述

DMAST 2303為適合無機顏料的溶劑型濕潤分散劑，可提供高度的濕潤分散能力與防止顏料凝聚的效果。特別適合於木器底漆的潤濕分散及膨潤土的濕潤。

性質

■ 組成	電中性聚醯胺與聚酯混合物
■ 外觀	黃棕色澄清液體
■ 比重	0.90~0.94 (@ 25°C)
■ 不揮發份	48.0~52.0%
■ 酸價	22.0~27.0 mg KOH/g
■ 溶劑	二甲苯/異丁醇

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- **DMAST 2303**適合使用於無機顏料濕潤分散，含顏料濕潤結構，具有優秀的濕潤分散能力，可縮短顏料分散時間。並具有粒體障礙結構，提供顏料絮凝效果。
- 可提供塗膜良好的展色性、光澤度、遮蔽力及清晰度。
- 能防止顏料分色、浮色的發生。
- 用於木器底漆中，可增進對木材纖維及導管的潤濕性，降低穩泡性。
- 對膨潤土等防沉劑具有優異的活化效果，能使膨潤土迅速活化成柔軟易分散的糊狀，並增進其防沉、防垂流的效果。

應用

- 溶劑型無機顏料
- 膨潤土活化劑

操作建議

- 用於膨潤土活化時，使用時，建議後添加酯類或醇類溶劑，更具效果，添加量為對膨潤土的10~50%。
- 建議添加量約為對無機顏料的0.5~5.0%。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40°C的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為2年。在低於 0 °C 的溫度下，濁度和分離可能會發生，發生時，置於室溫溫度為 20-25°C，混合好再使用，產品效率不受影響。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。