

敘述 **FLUJO A3151** 是水性締合型聚氨酯增稠劑，提供水性系統增稠、流動等效能。

性質	■ 組成	改質二氧化矽
	■ 外觀	白色粉末
	■ 比重	1.00~1.04(@25°C)
	■ 不揮發份	48.0~52.0 %
	■ 溶劑	水 / 乙二醇單丁醚

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- FLUJO A3151提供高增稠的黏度，具有優秀高中低剪切增黏的效果，搖變性不高。
- 可以控制液體系統、粘合劑、聚合物等的流變性。
- 用作防沉降、增稠、防流掛的助劑。
- 對塗膜耐水性及光澤影響小。
- 抗滾塗飛濺，抗微生物降解，對pH不敏感。
- 適合於水性油墨、水性工業塗料、水性黏合劑、皮革處理劑、紡織處理劑等增稠。

應用

- 水性油墨
- 水性黏合劑
- 水性塗料
- 水性紡織處理劑
- 水性皮革處理劑

操作建議

- 添加量一般是對全量的0.1~2.0%，可搭配其他適合的增稠劑使用。使用前請測試相容性、配合性及最適添加量。
- 原液黏度高，使用時，可先與乙二醇單丁醚(BCS)等醚醇類溶劑

先混合，然後添加於系統中，可增加相容性，減少分水現象。稀釋比例如下：FLUJO A3151 / BCS=1/1或BCS/水=1/0.5/0.5。

儲存與有效時期

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40℃的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為1年。低於五度會造成產品分層與混濁，請放於室溫（約20~25℃），並攪拌均勻後使用，對品質不會造成影響。
- 儲存長時間後，可能有分層現象產生，攪拌均勻後使用。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。