

敘述

SOPHI SAP 2081是含有胺基的矽烷化合物，對玻璃及金屬底材有十分優秀的密著性，廣泛用於玻璃及金屬底材的前處劑，增加對面塗的密著。

性質

- | | |
|--------|--------------------|
| ■ 組成 | 有胺基的矽烷 |
| ■ 外觀 | 無色至黃色澄清液體 |
| ■ 比重 | 0.88-0.92 (@ 25°C) |
| ■ 有效成份 | 約50% |
| ■ 溶劑 | 正丁醇 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 提升空乾塗膜對玻璃及金屬等難密著底材的接著性。
- 添加**SOPHI SAP 2081**，可以提升塗膜的耐水性與耐鹽霧性。
- 除塗料外，也適合於接著劑、彈性體、填縫劑、油墨等添加時可以提升長效密著性。

應用

- 環氧塗料
- 醇酸塗料

操作建議

- 可以稀釋約**5-10**倍的溶劑，當做處理劑(Primer)先噴塗於底材上，等乾燥即可上另一層面塗。
- 也可以直接添加於塗料系統中，建議添加量約為樹脂固成份的**1~2%**。
- 用於環氧塗料時，須加於硬化劑內。因為**SOPHI SAP 2081**含有胺基，會與異氰酸鹽和酚醛等硬化劑反應，使用時一定要留意貯存性，避免使產品產生膠化。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封

完全，防止水氣進入。

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。久存顏色會變深，但不影響性能。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。