DMAST 2422 潤濕分散劑

技術資料 2018.01

全在注	DMAST 2422 是一改質聚矽酮的分散劑·用於溶劑型塗料的分散無			
敘述	機顏料,以防止顏料出現浮色和發花。特別適合於調和漆,也可於增			
	加塗刷顏色均勻性。			
性質	■ 組成	Š	改質聚矽酮混合	
	■外鸛		澄清液體	
	■ 比重	<u> </u>	0.87~0.90 (@ 25°C)	
	■ 不揮	3 發份	8.5~13.0%	
	■ 溶齊	J	二甲苯	
*本資料僅供參考,並非檢驗規格,若需要詳細產品規格及檢驗報告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。				
特徵	■ DM	DMAST 2422適合當用作二氧化鈦白色基料中的顏料分散劑時,		
	添加	添加時能最有效地防止出現浮色和發花,提高顏色一致性。		
	■ 當後	當後添加時,其也是一種有效的防浮劑。 DMAST 2422添加劑還可提高流平性,因此在最終配製階段可以 減少使用有機矽流平劑。		
	■ DM			
	減少			
應用	■ 溶齊	溶劑型塗料		
操作建議	■ 建譲	建議添加量約為0.1~1.0%,可在顏料研磨或調漆時添加。		
儲存與有效性期	■ 請遠	請遠離火源與高溫並保持密封·容器打開後未使用完畢·需密封 完全·防止水氣進入。 當存儲在原裝未開封包裝中·請儲存於10~40℃的溫度環境·本		
	完全			
	■ 當存			
	產品	產品自生產之日起使用壽命為2年。		
	■ 溶劑	溶劑系統,小心操作並避免與人體接觸。		
	■ 如需	如需更詳細的資料·請參考 SDS。		
包裝	25 公斤。			



DMAST 2422

潤濕分散劑

技術資料 2018.01

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

