

敘述

ELIFOM 6232 為不含矽酮的高分子型抑泡、脫泡劑，適用於溶劑型或無溶劑型塗料。主要應用於抑泡及消除木器底漆製造過程或添加填充料所導致的氣泡。

性質

- | | |
|----------|--------------------|
| ■ 組成 | 非矽酮的破泡高分子 |
| ■ 外觀 | 澄清至微濁液體 |
| ■ 比重 | 0.79~0.81 (@ 25°C) |
| ■ 有效組份含量 | 19.0~21.0% |
| ■ 溶劑 | 脂肪族碳氫溶劑/酸酯/乙二醇單丁醚 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 可以防止混合、製造、應用時機械力所產生的氣泡，並且可以幫助氣泡的脫離與破裂。
- 可以應用於溶劑型及無溶劑型環氧樹脂系統。因為具有良好的相容性，適用於透明塗料系統。
- 適合用於UV硬化塗料、複合材料、SMC、BMC、手積層塗佈，具有優良的抑泡、脫泡作用，減少空洞的發生，使成品具有更高的強度與平整性。

應用

- 環氧塗料
- 不飽和聚酯塗料
- UV硬化塗料
- SMC、BMC、手積層等複合材料

操作建議

- 添加量一般是對全量的0.1~0.5%，應用於灌注時，添加量為0.05-0.2%。使用時要均勻攪拌，與樹脂預先混合，再加入填充料或纖維。使用前請測試相容性及最適添加量。

儲存與有效時期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。