

敘述

DMAST 2306S是含矽酮的溶劑型濕潤、分散劑，適用於無機顏料或有機無機顏料共研磨時之分散，並對二氧化鈦和其他顏料混用時之分色、浮色具抑制效果，也可以避免產生沉澱效果。

性質

- 組成 含羧酸高分子與改質聚矽酮的混合物
- 外觀 黃色至棕色澄清液體
- 比重 0.92~0.96 (@ 25°C)
- 不揮發份 49.0~51.0%
- 酸價 110.0~160.0 mg KOH/g
- 溶劑 二甲苯/二異丁基酮

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- **DMAST 2306S**是溶劑型濕潤、分散劑，對顏料的濕潤、分散性佳。特別適用於無機顏料或有機無機顏料共研磨時之分散。
- 對二氧化鈦和其他顏料混用時之分色、浮色具抑制效果，也可以避免產生沉澱硬塊效果。
- 與高分子型分散劑共用，更具防分色效果散。

應用

- 醇酸 / 三聚氰胺
- 聚酯 / 三聚氰胺
- 丙烯酸 / 三聚氰胺
- 調合漆
- 二液型聚氨酯塗料
- 環氧塗料

操作建議

- 建議添加量約為無機顏料的2.0~10.0%，鈦白粉的0.5~3.0%，有機顏料的10~20%。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40℃的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為2年。低於5℃會造成產品分層與混濁，請放於室溫(約20-25℃)並攪拌均勻後使用，對品質不會造成影響。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。