

敘述

ELIFOM 6231 為不含矽酮的高分子型抑泡、脫泡劑，適用於溶劑型或無溶劑型塗料。主要應用於 UV 硬化塗料、不飽和聚酯塗料與環氧塗料的抑泡及脫泡。

性質

- | | |
|----------|--------------------|
| ■ 組成 | 非矽酮的破泡高分子 |
| ■ 外觀 | 澄清至微濁液體 |
| ■ 比重 | 0.86~0.89 (@ 25°C) |
| ■ 有效組份含量 | 44.0~46.0% |
| ■ 溶劑 | 芳香族碳氫溶劑 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 可以應用於高黏度及無溶劑型塗料系統的抑泡和脫泡，防止混合、製造、應用時機械力所產生的氣泡，並且可以幫助氣泡的脫離與破裂。
- 於UV硬化塗料中具有優良的抑泡、脫泡作用，無論是再滾塗或淋塗有極佳的效果。相容性優異，不影響光澤。
- 適合不飽和聚酯塗料與環氧塗料，具有優良的抑泡、脫泡作用，減少空洞的發生，使成品具有更高的強度與平整性。

應用

- 環氧塗料
- 不飽和聚酯塗料
- UV硬化塗料

操作建議

- 添加量一般是對全量的0.1~1.0%。使用時要均勻攪拌，或於研磨前添加。使用前請測試相容性及最適添加量。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。