

## 特徵

- 乾燥速度快
- 耐候性佳
- 銀粉排列性良好
- 可用於自乾系統

## 性質

- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| ■ 組成   | 丙烯酸共聚物                |
| ■ 外觀   | 澄清液體                  |
| ■ 比重   | 約1.01 (@ 25°C)        |
| ■ 不揮發份 | 49.0~52.0%            |
| ■ 黏度   | 2750~4350 cP (@ 25°C) |
| ■ 酸價   | 3.0~6.0 KOH/ g        |
| ■ OH%  | 約1.0%(原液)             |
| ■ OH值  | 約33.0 (原液)            |
| ■ Tg   | 約61°C                 |
| ■ 溶劑   | 醋酸丁酯 / 甲苯             |

\*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

## 與溶劑的溶解性

- |                  |   |
|------------------|---|
| ■ 油漆溶劑 100#      | + |
| ■ 甲苯             | O |
| ■ 二甲苯            | O |
| ■ 醋酸乙酯(EAC)      | O |
| ■ 醋酸正丁酯(NBAC)    | O |
| ■ 甲乙酮(MEK)       | O |
| ■ 甲異丁酮(MIBK)     | O |
| ■ 丙二醇單甲醚醋酸酯(PMA) | O |

O = 溶解良好

+ =有限度溶解

- =不溶

## 應用

- 鋁漿漆
- 工業塗料
- 汽車修補漆

## 儲存與有效時期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

## 包裝

200 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。