敘述	DMAST 2302為針對無機及有機顏料設計的溶劑型濕潤分散劑。適合於NC及醇酸系統的經濟型分散劑。		
性質	■組成	酸及氨化合物混和物	
	■外觀	黃棕色澄清液體	
	■ 比重	0.94~0.97 (@ 25°ℂ)	
	■ 不揮發份	73.0~77.0%	
	■溶劑	二甲苯	
*本資料僅供參考,並非檢驗	,若需要詳細產品規格 及	b 檢驗報告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。	
特徵	■ DMAST 2302是經濟型溶劑型分散劑,含顏料濕潤結構,具有良		
	好的濕潤分散能力,可縮短顏料分散時間。		
	■ 適合使用於大部分的無機及有機顏料濕潤分散。		
	■ 可以使用於大部分的溶劑系統。		
	■ 可提供塗膜良好的展色性、光澤度及清晰度。		
應用	■ NC塗料		
	■ 醇酸塗料		
	■ 醇酸建築塗料		
	■ 醇酸防蝕塗料	■ 醇酸防蝕塗料	
操作建議	■ 建議添加量約為對有機顏料的2-10%,無機顏料的0.5~5.0%。		
	其添加量隨著不	其添加量隨著不同體系和配方不同而變化,再使用前,需要實驗	
	確保達到所期望	確保達到所期望的的性能。	
儲存與有效性期	■ 請遠離火源與高	■ 請遠離火源與高溫並保持密封,容器打開後未使用完畢,需密封	
	完全,防止水氣	完全,防止水氣進入。	
	■ 當存儲在原裝未	■ 當存儲在原裝未開封包裝中,請儲存於10~40℃的溫度環境,本	
	產品自生產之日] 日起使用壽命為 2 年。在低於 5 °C 的溫度下,濁	



DMAST 2302

潤濕分散劑

技術資料 2014.12

度和分離可能會發生,發生時,置於室溫溫度為 **20-25**℃,混合 好再使用,產品效率不受影響。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料,請參考 MSDS。

包裝

200 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

