

敘述

ELIFOM A6335 是礦物油系水性消泡劑，提供優異的持久性抑泡性及消泡性，不會產生表面缺陷或影響漆膜的外觀。可應用於各種合成乳液體系，尤其適用於醋丙乳液、聚醋酸乙烯乳液、苯乙烯-丁二烯、丙烯酸乳液和水溶性醇酸體系。

性質

- | | |
|----------|-----------------------|
| ■ 組成 | 礦物油混合物 |
| ■ 外觀 | 琥珀微濁液體 |
| ■ 比重 | 0.85~0.90 (@ 25°C) |
| ■ 有效組份含量 | ~100 % |
| ■ 黏度 | 100~1000 cps (@ 25°C) |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- **ELIFOM A6335**適用於中等 PVC 體系乳化型水性塗料，具持久性消泡及抑泡性，不影響漆膜外觀。
- **ELIFOM A6335**與醋丙乳液、聚醋酸乙烯乳液、苯乙烯-丁二烯、丙烯酸乳液和水溶性醇酸系統都良好有相容性，添加不易產生副作用。

應用

- 乳膠漆
- 水性接著劑
- 水性油墨

操作建議

- 在乳膠漆及水性油墨應用時，添加量一般是對全量的0.2~0.7%。使用前請測試相容性及最適添加量。
- 在水性接著劑應用時，添加量一般是對全量的0.5~1.0%。使用前請測試相容性及最適添加量。
- 在使用**ELIFOM A6335**時，可以在攪拌下直接加入，或先用水稀釋，稀釋倍數為3-5。

儲存與有效時期

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40℃的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為1年。它在0℃時，或以下，是會結凍，當發生結凍時，應盡量避免結凍。若結凍，請放置室溫(25℃)，使恢復流動的液體，攪拌均勻，使用時會就不會損失原性能。
- 儲存長時間後，可能有分層現象產生，攪拌均勻後取用。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

170 公斤 / 50 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。