

敘述

SOPHI SAP-2171是水性及溶劑型磷酸脂密著劑，對及金屬底材有十分優秀的密著性，廣泛用於底漆的金屬底材密著促進劑，增加對面塗的密著。

性質

- | | |
|--------|--------------------|
| ■ 組成 | 磷酸脂高分子 |
| ■ 外觀 | 微黃色液體 |
| ■ 比重 | 1.06-1.12 (@ 25°C) |
| ■ 不揮發份 | 54.0-58.0% |
| ■ 溶劑 | BCS |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- SOPHI SAP-2171可以做為對金屬密著的處理劑，提供面漆對玻璃基材的接著性。面漆系統可為丙烯酸、雙組份聚氨酯及環氧。
- 適合室溫硬化或低溫化系統，也可以應用於烤漆。
- 適合水性及油性系統。
- SOPHI SAP-2171具有優良的塗膜的耐水性與耐鹽霧性。若與磷酸鋅併用，效果更顯著。
- 可以增加防閃鏽性。

應用

- 熱可塑丙烯酸塗料
- 醇酸塗料
- 金屬塗料
- 烤漆
- 水性塗料

操作建議

- 對全量 1.0-5.0%，盡量於後添加均可。
- 用於底漆時，添加量因樹脂密著性而定，使用前請預先試驗。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封

完全。

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 10~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 6 個月。久存顏色會變黃，但不影響性能。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。