

敘述

SIVEL 5102 是為適用於溶劑型的矽酮平坦、平滑劑，具有乾爽的平滑觸感。

性質

- | | |
|--------|--------------------|
| ■ 組成 | 改質聚矽氧烷 |
| ■ 外觀 | 無色至微黃色澄清液體 |
| ■ 比重 | 0.86~0.90 (@ 25°C) |
| ■ 不揮發份 | 23.0~25.0% |
| ■ 溶劑 | 二甲苯/異丁醇 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 提供平坦、平滑性，具有優良的乾爽手感。
- 改善處感、抗刮傷及防黏貼性、也可以消除塗膜因手汗造成的痕跡。
- 改善消光塗料中的消光粉排列。
- 增進銀粉漆中鋁鱗片的定向，使其更具金屬光輝性。

應用

- 雙組份聚氨酯
- 熱可塑丙烯酸塗料
- 硝化棉漆

操作建議

- 使用於需重塗時候，必須試驗可行性。
- 添加量一般是對全量的0.1~0.5%，適合於研磨後添加，使用時要均勻攪拌。使用前請測試相容性及最適添加量。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40°C 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。