消泡劑

敘述	ELIFOM 6103 為矽酮溶	LIFOM 6103 為矽酮溶劑型消泡劑及抑泡劑,在聚胺酯塗料厚膜		
	的氣泡消除效果顯著,用個	氣泡消除效果顯著,用做木器塗料、塑膠塗料、NC 噴漆等的消泡		
	劑。同時在淋塗、滾塗的溶	於劑型塗料氣泡抑制與消除效果十分優秀。		
	ELOFOM 6103 相容性極為	為優良, 貯存期長, 且很容易添加到系統中。		
性質	■ 組成	改質聚矽氧烷		
	■外觀	無色至微黃色澄清液體		
	■ 比重	0.85~0.88 (@ 25°C)		
	■ 有效組份含量	1.3-1.5 %		
	■ 溶劑	芳香族碳氫溶劑		
*本資料僅供參考,並非檢驗規格	S,若需要詳細產品規格及檢驗報	告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。		
特徵	■ 應用於二液型聚氨酯	應用於二液型聚氨酯塗料副反應生成氣泡的消泡,也可以作為二		
	液型塗料,防止及消防	液型塗料,防止及消除混合、製造、應用時機械力所產生的氣泡。		
	可以應用於高膜厚二剂	可以應用於高膜厚二液型塗料中的消泡劑。		
	■ 同時在淋塗、滾塗的溶	同時在淋塗、滾塗的溶劑型塗料氣泡抑制與消除效果十分優秀。		
	■ 為一溶劑型消泡劑,與	具大部分塗料系統有良好相容性,可以避免		
	魚眼、火山口和針孔的	的副作用產生,可應用於各種色漆及清漆。		
應用	■ 2K PU溶劑型塗料	2K PU溶劑型塗料		
	■ 熱可塑丙烯酸塗料	熱可塑丙烯酸塗料		
	■ NC噴漆			
	■ 酸硬化塗料			
	■ 空乾醇酸塗料			
	■ 氯化橡膠塗料			
	■ 乙烯樹脂塗料			
操作建議	■ 建議添加量為0.1~0.7	%(對總量)。使用前請測試相容性及最適添		



消泡劑

	加量。	
儲存與有效性期	■ 請遠離火源與高溫並保持密封,容器打開後未使用完畢,需密	討
	完全,防止水氣進入。	
	■ 當存儲在原裝未開封包裝中,請儲存於 0~40℃的溫度環境,	本
	產品自生產之日起使用壽命為2年。	
	■溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。	
	■ 如需更詳細的資料,請參考 MSDS。	
包裝	180 公斤和 25 公斤。	

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

