

敘述

SIVEL 5525是為針對溶劑型設計的非矽酮流平劑，兼具脫泡效果，適合於透明及色漆系統。

性質

- | | |
|--------|--------------------|
| ■ 組成 | 丙烯酸共聚物 |
| ■ 外觀 | 無色至微黃色澄清液體 |
| ■ 比重 | 0.94~0.96 (@ 25°C) |
| ■ 不揮發份 | 48.0~52.0% |
| ■ 溶劑 | 二甲苯 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 能提供優越的平坦性，兼具脫泡效果，適合於透明及色漆系統，及可使用於大部分溶劑型塗料，包括烤漆，因為不含矽酮，所以不會影響重塗性。
- 性質穩定，不易水解，具有優越的耐光性及抗老化性，且不易揮發，因此於塗料系統除了增進流動與平坦，也有增塑效果，改善塗膜的韌性與耐衝擊性。
- 搭配矽酮流平劑效果會更佳，例如SIVEL 5140、SIVEL 5141、SIVEL 5145、SIVEL 5146。

應用

- 烤漆
- 雙組份聚氨酯
- 熱可塑丙烯酸塗料
- 捲網塗料
- 罐頭塗料
- 環氧塗料

操作建議

- 添加量視塗料系統而定，一般是對全量的0.2~1.0%，其特性隨著不同體系和配方不同而變化，再使用前，需要實驗確保達到所

期望的性能。

儲存與有效時期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

200 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。