

## 特徵

- 對各類金屬密著性佳
- 塑料密著性佳
- 耐候性佳

## 性質

- 組成 丙烯酸共聚物
- 外觀 澄清液體
- 比重 約1.02 (@ 25°C)
- 不揮發份 59.0~62.0%
- 黏度 6500~14000 cP (@ 25°C)
- 酸價 3.0~8.0 mg KOH/ g
- OH% 約1.20%(原液)
- OH值 約39.6 (原液)
- Tg 約49°C
- 溶劑 醋酸正丁酯 / 二甲苯

\*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

## 與溶劑的溶解性

- 油漆溶劑 100# O
- 甲苯 +
- 二甲苯 +
- 醋酸乙酯(EAC) +
- 醋酸正丁酯(NBAC) +
- 甲乙酮(MEK) +
- 甲異丁酮(MIBK) +
- 丙二醇單甲醚醋酸酯(PMA) +

O =溶解良好

+ =有限度溶解

■ =不溶

## 應用

- 塑膠塗料
- 金屬塗料
- 電鍍金油
- 工業漆
- 汽機車底色漆

## 儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

## 包裝

200 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。