

## weber microbase

Base niveladora para micropiso

### Beneficios

- Fácil aplicación
- Rápida nivelación
- Elevada dureza y resistencia



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris



RESISTENTE



FÁCIL  
APLICACIÓN



RENOVACIÓN  
RÁPIDA

### Usos

- Premezcla cementicia bicomponente para la nivelación de sustratos en capa fina.

### Consumo

- 15 m<sup>2</sup> aprox. por bolsa de 30 kg

### Tips y seguridad

- ✓ Respetar las juntas estructurales presentes en la base.
- ✓ No agregar agua ni ningún otro componente que no sean los recomendados para preparar la mezcla.
- ✓ Aplicar siempre en forma de finas capas, ya que eso facilitará el lijado y mejorará la terminación.
- ✓ Utilizar malla de fibra de vidrio para evitar la aparición futura de microfisuras.

### Composición

Cemento gris, áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### Características técnicas

Densidad del polvo: 1.60 g/cm<sup>3</sup>

## weber microbase

Base niveladora para micropiso

### Beneficios

- Fácil aplicación
- Rápida nivelación
- Elevada dureza y resistencia



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris

### Preparación del soporte

- Eliminar partes flojas y reparar fisuras y quitando el polvo superficial.
- Respetar las juntas de dilatación estructurales presentes en la base.
- En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto.

### Modo de empleo



1  
Preparar la base niveladora **weber microbase**, mezclando 3 partes de polvo y 1 parte de **weber emulsión**, hasta lograr una pasta homogénea..



2  
Aplicar una primera capa con ayuda de una llana metálica, rellenando todas las oquedades que pueda tener el sustrato, y colocar la malla de fibra de vidrio.



3  
Inmediatamente después aplicar una segunda mano para cubrir la malla completamente.



4  
Una vez seca lijar con lija nº 120 para nivelar y proceder a realizar la terminación con **weber microcolor**, siguiendo las instrucciones que figuran en el envase o en la ficha de producto.

### Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.