



weber top

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Premezcla autonivelante de secado rápido para la regularización de pisos en capa fina, tanto en obra nueva como en renovación

Aspecto

Polvo gris

Composición

Cementos especiales, resinas poliméricas, áridos de granulometría compensada, y aditivos químicos de alta performance.

Densidad del polvo

1.6 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Conservación

9 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras, y quitando el polvo superficial. Utilizar **weber primer** como consolidador de superficie, puente adherente y regulador de absorción. Si se aplica sobre cerámica existente, verificar que no existan partes flojas y eliminar cualquier resto de suciedades o productos para mantenimiento (ceras, lacas, etc) y aplicar **weber primer epoxi** para lograr una correcta adherencia del producto al soporte.

En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto.

Respetar las juntas de dilatación existentes en la base, y dejar juntas perimetrales

Procedimiento para la colocación

1. Preparar el sustrato, repararlo de ser necesario, limpiarlo y aplicar 1 mano de **weber primer**, (diluido 1:1 con agua limpia) evitando dejar charcos de producto.
2. Mezclar el producto con 5 litros de agua por bolsa con ayuda de un batidor mecánico, hasta obtener una consistencia fluida y homogénea. El producto también puede ser utilizado con maquina revocadora M-tec duo mix. Una vez mezclado, comprobar si la fluidez es la indicada, con el weber medidor de fluidez.
3. Volcar el producto sobre la superficie, extender con ayuda del rastrillo nivelador y utilizar el rodillo de púas para eliminar el aire que pueda quedar en la pasta producto de la mezcla. Luego de 4 hs el producto puede ser transitado y revestido a las 24 hs.

Recomendaciones

Respetar las juntas de dilatación existentes en la base, y dejar juntas perimetrales. No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30° C, o vientos constantes.

Utilizar las herramientas adecuadas (rastrillo nivelador, rodillo de púas, zapatos con clavos) lo cual facilitará la aplicación y mejorará el acabado final.

La fluidez del producto se deberá medir con el **medidor de fluidez weber** para garantizar que la relación agua/producto es la adecuada.

Respetar los espesores mínimos (1 mm) y máximos (10 mm).

Observaciones

Utilizar la medida justa de agua por cada bolsa.

No es un producto para dejar visto o como piso final.

Una vez mezclado, la vida útil de la pasta es de 15 a 20 min.

Rendimiento

1,7 kg/m² por cada mm de espesor.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.