

weberdry imperstop

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de altas prestaciones para obturar instantáneamente fugas de agua. Color: gris.

SOPORTE

Ladrillo cerámico, ladrillo común, bloques de hormigón, hormigón armado.

COMPOSICIÓN

Ligantes hidráulicos, áridos de granulometría compensada y aditivos específicos.

RENDIMIENTO

2 kg/L de volumen a rellenar.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Picar y abrir el punto de fuga en al menos 2 cm de ancho y profundidad, formando aristas rectas.
- Eliminar todas las partes flojas y zonas débiles que puedan desprenderse.
- Limpiar la zona con cepillo y verificar que el soporte esté duro, limpio y rugoso.

MODO DE EMPLEO

- Amasar una pequeña cantidad de producto con las manos (protegidas con guantes de caucho). 1,5 L de agua por bolsa de 5 kg.
- Aplicar realizando presión con los dedos, asegurándose que el producto vaya cubriendo desde el fondo hacia adelante. Realizar este procedimiento hasta completar el orificio. De ser necesario mantener la presión de manera sostenida entre 40 segundos y 1 min.
- Se deberá repetir esta operación hasta asegurarse que no haya filtraciones de agua. Una vez terminado, alisar con ayuda de una cuchara.

OBSERVACIONES

Al tratarse de un producto muy rígido no resiste ante la fisuración del soporte.
Si se desean realizar reparaciones en hormigones mal vibrados o golpeados utilizar **weber dur**. Ver hoja técnica de producto.
Los tiempos de amasado y endurecimiento pueden variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
El espesor de aplicación: será entre 2 y 8 cm, en capas sucesivas de 2 cm.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- El producto puede ser revestido.
- Para aplicaciones en suelos y con tránsitos peatonales intensos el producto debe ser protegido.
- Si la temperatura ambiente es baja se recomienda utilizar agua tibia para empastar el material, con el fin de tener una rápida acción del producto.

PRESENTACIONES

Bolsa de 5 kg.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: polvo

Color: gris

Tiempo de amasado: 1 min aproximadamente

Fragüe inicial: 40 segundos a 1 min

Densidad del polvo: 1,20 – 1,25 kg/l

Densidad de la pasta: 1,60 kg/l

Densidad del producto endurecido: 1,60 kg/l

Coefficiente de absorción capilar < 0,5 kg/m²h^{1/2}

Resistencia a la flexión (24 horas/28 días): 2,2 – 2,3 Mpa / 3,2 – 3,5 MPa

Resistencia a la compresión (24 horas/28 días): 8 – 9 Mpa / 14 – 15 MPa

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.