

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel: 20 kg.

Bolsa de plástica: 10 kg.

COLOR

Gris amarronado

● BENEFICIOS

- Resiste altas temperaturas
- Para la colocación y tomado de juntas
- Ideal parrillas y hogares



APLICACIÓN
MANUAL



FÁCIL
APLICACIÓN



DURABILIDAD

USOS

Mortero de altas prestaciones, apto para la colocación de revestimientos refractarios en superficies sometidas a la acción de altas temperaturas, como asadores, estufas, parrillas, hornos a leña, etc; de uso domiciliario. Los soportes pueden ser losa o loseta de hormigón, contrapisos, carpetas y revoques convencionales. Resistencia a la temperatura: hasta 500 °C.

COMPOSICIÓN

Cementos especiales, argilominerales, áridos silíceos y compuestos inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Colocar sobre soportes nuevos o previamente tratados
- ✓ Efectuar siempre doble encolado.
- ✓ No mojar los revestimientos o ladrillos, excepto en superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.
- ✓ Transcurridas 48 hs de finalizado el rejuntado, dar fuego.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

20 kg/m² (adhesivo y tomado de junta).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar la planeidad del soporte; se pueden corregir defectos con la misma mezcla 24 hs. antes de la colocación.
- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.
- Sanear las partes disgregables del soporte.



MODO DE EMPLEO



1 Colocar agua limpia en el balde (1 lt de agua limpia cada 5 kg), luego incorporar **weber refractarios** y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.



2 Dejar reposar 5 minutos, remezclar y extender sobre el soporte y sobre el revestimiento a colocar. Se debe regularizar el espesor con una llana de 12 mm.



3 Colocar las piezas refractarias, presionar y nivelar la superficie. Empastinar con el mismo material 48 hs posteriores a la colocación y 48 hs después se sugiere dar fuego para mejorar el endurecimiento. Proteger de las lluvias hasta tanto no haya endurecido.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.