

weber masa plus

Masa niveladora de secado rápido

Beneficios

- Gran adherencia
- Mejor trabajabilidad
- Flexible



Presentación

Bolsa x 25 kg

Colores

Gris



SECADO RÁPIDO



APLICACIÓN
MANUAL



SOLO AGREGAR
AGUA

Usos

- Premezcla cementicia monocomponente para la nivelación de sustratos en capa fina, tanto en obra nueva, como en renovación.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C, o vientos constantes.
- ✓ Respetar las juntas de dilatación existentes en la base y dejar juntas perimetrales.
- ✓ Una vez mezclado, la vida útil de la pasta es de 15 a 20 min.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.

Consumo

- 1,7 kg/m² por cada mm de espesor.

Rendimiento aprox.

- 15 m² por bolsa.

Composición

Cemento, áridos de granulometría compensada y aditivos químicos.

Características técnicas

Densidad del polvo

1.14 g/cm³

weber masa plus

Masa niveladora de secado rápido

Beneficios

- Gran adherencia
- Mejor trabajabilidad
- Flexible



Presentación

Bolsa x 25 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras, y quitando el polvo superficial.
- Utilizar weber primer como consolidador de superficie, puente adherente y regulador de absorción. Si se aplica sobre cerámica existente, verificar que no existan partes

flojas y eliminar cualquier resto de suciedades o productos para mantenimiento (ceras, lacas, etc) y realizar un desgaste superficial para generar mordiente y lograr una correcta adherencia del producto al soporte.

- En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto. Respetar las juntas de dilatación existentes en la base, y dejar juntas perimetrales

Modo de empleo



Preparar el sustrato, repararlo de ser necesario, limpiarlo y aplicar 1 mano de **weber primer** diluido con 50% de agua, a modo de imprimación, en un paño pequeño (3 a 4 m²).



Mezclar el producto con 7,5 litros de agua por bolsa de 25 kg con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Mantener constante esta proporción durante toda la aplicación.



Aplicar una primera capa fina con ayuda de una llana metálica, rellenando todas las oquedades que pueda tener el sustrato. Esperar unos minutos a que se seque, y lijar con lija n° 120. Repetir esta operación tantas veces como sea necesario para nivelar la superficie.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.