

weber dur

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Mortero cementicio para reparación estética de hormigones en capa gruesa.

SOPORTE

Hormigones, bloques de hormigón, etc.

COMPOSICIÓN

Ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, áridos de granulometría compensada.

RENDIMIENTO

2 kg por litro de volumen a rellenar.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, o restos de desencofrante. Si hay presencia de armaduras oxidadas, eliminar el óxido y tratar con antióxido antes de aplicar **weber dur**.
- Verificar que las superficies estén firmes y bien adheridas. En el caso de superficies de hormigón que presenten partes flojas, picar hasta 2 cm y eliminar todos los restos.
- Si el hormigón es poco absorbente, humedecer, y esperar hasta que absorba el agua antes de aplicar el producto. Si el hormigón es muy absorbente, humedecer abundantemente y comenzar la aplicación antes de que seque.

MODO DE EMPLEO

- Amasar con aproximadamente 3,5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente (batidor eléctrico lento: 500 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea.
- Aplicar el material con cucharín, rellenando y compactando la zona a reparar. Apretar fuertemente sobre el sustrato.
- Una vez que el material haya "tirado", pasar frasco de madera.

OBSERVACIONES

- El producto se debe aplicar en capas sucesivas de bien compactadas.
- No superar los 10 cm de espesor total.
- No aplicar sobre yeso o superficies pintadas.
- No aplicar sobre superficies empapadas en agua.

RECOMENDACIONES

- Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- Respetar el agua de amasado.
- Para lograr mejores terminaciones en el tratamiento de ángulos y aristas, se recomienda enconfrar las superficies con reglas y/o placas limpias y lisas.

PRESENTACIONES

Bolsas de 25 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad de polvo (kg/L): 1,5

Agua de empaste (%): 14

Densidad de la pasta (kg/L): 2,1

Vida de la pasta: 20 min, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Tiempo de fragüe inicial: 1 h 50 min

Tiempo de fragüe final: 5 hs 27 min

Tiempo de puesta en servicio: 12 horas

Tiempo para desencofrado: 2 a 4 horas

Tiempo para revestir: > 7 días como mínimo

Coefficiente de absorción capilar (kg/m²*h^{0,5}): < 0,5

Resistencia a la tracción ≈ 1 MPa

Flexión (1-7-28 días): 1 Mpa – 5 Mpa – 9 Mpa

Compresión (1-7-28 días): 4 Mpa – > 20Mpa – > 30 Mpa

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.