



weber microbase

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Premezcla cementicia bicomponente para la nivelación de sustratos en capa fina.

Aspecto

Polvo gris

Composición

Cemento, áridos de granulometría compensada y aditivos químicos.

Densidad del polvo

1.6 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras, y quitando el polvo superficial.

Si se aplica sobre cerámica existente, verificar que no existan partes flojas y eliminar cualquier resto de suciedades o productos para mantenimiento (ceras, lacas, etc) y realizar un pulido con lija o piedra esmeril para mejorar la adherencia. Aplicar una primera mano únicamente sobre las juntas para emparejar la superficie.

Respetar las juntas estructurales presentes en la base.

En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto.

Procedimiento para la colocación

1. Preparar el sustrato, repararlo de ser necesario, limpiarlo y aplicar 1 mano de weber emulsión, a modo de imprimación, en un paño pequeño (3 a 4 m²). Preparar la base niveladora weber microbase, mezclando una 3 partes de polvo con 1 parte de weber emulsión (en volumen) hasta lograr una pasta homogénea.
2. Aplicar una primera capa fina con ayuda de una llana metálica, rellenando todas las oquedades que pueda tener el sustrato. Colocar inmediatamente la malla de fibra de vidrio, y aplicar nuevamente weber microbase de manera de que la malla quede totalmente oculta. Al realizar encuentros entre paños de malla, verificar que la malla se solape 10 cms aproximadamente. Verificar que la malla quede bien estirada, y que no se formen "globos" en la misma.
3. Esperar a que se seque (1 a 3 hs dependiendo las condiciones ambientales), y lijar con lija 120. Proceder a realizar la terminación con weber microcolor, siguiendo las instrucciones de uso que figuran en el envase.

Recomendaciones

No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, lluvias, temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C o vientos constantes

No agregar agua ni ningún otro componente que no sean los recomendados para preparar la mezcla.

Observaciones

No agregar agua ni ningún otro componente que no sean los recomendados para preparar la mezcla.

Rendimiento

15 m² aprox por bolsa.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.