



weber print

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Endurecedor superficial para pisos de hormigón o morteros manuales de uso decorativo

Aspecto

Polvo color

Composición

Cemento blanco, áridos de granulometría compensada, y aditivos químicos y pigmentos

Densidad del polvo

1.5 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Sobre el terreno correctamente asentado, colocar un aislante plástico, para evitar que el terreno absorba prematuramente el agua del hormigón.

Utilizar malla metálica en el interior de la estructura.

Procedimiento para la colocación

1- Una vez volcado y reglado el hormigón, y evaporada la primera exudación de agua, espolvorear en forma pareja el producto.

Cuando se haya humectado, alisar con llana tipo palón (preferentemente de magnesio) para que el producto se introduzca en el hormigón.

2- Repetir la operación cuando se evapore el agua exudada luego de la primera aplicación de producto, tratando de generar una carga pareja, hasta obtener el color deseado en la superficie.

3. En el momento que ya no se presente agua en la superficie pero el mortero esté en estado plástico, alisar o estampar mediante moldes (utilizando a tal fin weber desmoldante PL). Cuando la superficie ya no presente rastros de humedad visible, limpiar eliminando el polvo y realizar la terminación mediante el uso de **weber protector base** y **weber cera finish**.

Recomendaciones

Utilizar hormigones de buena calidad.

No utilizar hormigón de asentamiento mayor a diez.

No agregar agua superficialmente para facilitar el empaste del producto, utilizar solamente el agua proveniente del hormigón de base.

Aplicar después de evaporada el agua de exudación y antes de iniciarse el fragüe del hormigón.

Prestar especial atención al incorporado del producto al hormigón después del primer espolvoreo.

A cargas más exigentes para el piso, aumentar la cantidad de producto.

No aplicar con exposición directa al sol intenso, viento constante o lluvia.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 30°C.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Observaciones

Dejar juntas estructurales en paños no mayores a 16 m² Mantener limpias las reglas perimetrales, ya que al momento de alisar los restos de hormigón o endurecedor presentes pueden manchar la superficie.

EL vibrado del hormigón colabora con la correcta humectación del mortero.

Para espolvorear solamente sobre hormigones frescos.

No contiene agregados metálicos.

El empleo de acelerantes en el hormigón puede modificar las características físicas del producto.

Los fluidificantes pueden generar un veteado superficial y variación del color del producto.

Puede presentar variaciones en el color, dependiendo del cemento utilizado en el hormigón.

Los colores claros requerirán mayor consumo de producto.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.