

weberdry imper F

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante mineral de altas prestaciones en capa fina para hormigón. Color Gris. El mismo es apto uso en piletas de hormigón en plantas de tratamiento cloacal, la resistencia del mismo es adecuada siempre que los efluentes sean domiciliarios e industriales que no traigan productos químicos agresivos, especialmente ácidos o muy alcalinos. Como referencia, se toma como valor de pH normal de líquidos residuales en plantas de tratamiento cloacal domiciliario un valor entre 7 y 8

COMPOSICIÓN

Cementos especiales, áridos de granulometría especiales, resinas, sales activas y aditivos especiales.

RENDIMIENTO

3 kg/m² en 2 mm de espesor (aproximadamente 8 m² por bolsa de 25 kg).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- De existir huecos o partes sueltas en el hormigón, retirar y reparar con **weber dur**. Ver hoja técnica.
- Humedecer el soporte antes de la aplicación.

MODO DE EMPLEO

- Amasar con aproximadamente 7 a 7,5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg. Mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea.
- Una vez que el brillo del agua aplicada sobre el soporte haya desaparecido, aplicar la primera mano con pincel o brocha. Dejar secar entre 3 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- Humedecer la primera capa y aplicar la segunda mano de forma cruzada con respecto a la aplicación anterior. Para un acabado más fino, terminar con frataso o llana metálica.

OBSERVACIONES

El tiempo de secado dependerá de la humedad y temperatura ambiente.

El espesor de aplicación debe ser de entre 2 mm a 5 mm aplicado en dos manos.

Si el hormigón es nuevo debe estabilizarse, no aplicar el producto antes de los 28 días de fragüe.

En el caso de requerir revestimiento cementicio tradicional no dejar pasar más de 48 hs desde la segunda mano de **weber imper F**.

En el caso de contenedores de agua esperar entre 15 a 20 días como mínimo.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- El producto puede ser revestido con revoques minerales, cerámicos, pintura o revestimientos acrílicos.
- Para aplicaciones en suelos y con tránsitos peatonales intensos el producto debe ser protegido.

PRESENTACIONES

Bolsa de 25 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida de la pasta: 30 min.

Tiempo de secado: 4 horas (dependiendo de la humedad y temperatura ambiente).

Coeficiente de absorción capilar < 0,5 kg/m²*h^{0,5}

Densidad de polvo: 1,4 a 1,5 kg/L

Resistencia a la compresión (28 días) > 20 MPa

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.