

webertherm aislone

Ficha de producto

DESCRIPCIÓN

Mortero liviano a base de EPS, con gran capacidad de aislamiento termoacústico. Formulado especialmente para ser aplicado como revoque en paredes. Color: amarillo.

SOPORTE

Revoque fino, grueso, hormigón, ladrillo cerámico, ladrillo común.

COMPOSICIÓN

Conglomerantes hidráulicos (cal), cargas minerales, aligerantes y aditivos especiales.

RENDIMIENTO

1,6 kg/m² por cm de espesor.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

PREPARACIÓN DE SOPORTE

- Asegurarse que el soporte se encuentra plano, estable, resistente y limpio.
- En tiempo caluroso o con viento seco, debe humedecerse el soporte previamente a la aplicación.
- Aplicar **weberprim IC52 fibrado** como promotor de adherencia sobre soportes lisos o de baja absorción.

MODO DE EMPLEO

- Colocar las reglas metálicas con el mismo material. *Aplicación Manual:* preparar la mezcla con agua limpia, aproximadamente 5,5 a 6 litros por bolsa.
- *Aplicación Proyectado:* comenzar a proyectar desde abajo hacia arriba y de manera uniforme. Espesor máximo de aplicación por capa: 40 mm.
- Reglear hasta conseguir una superficie plana, estable y homogénea. Retirar las guías y rellenar. Dejar secar como mínimo un día por cm de aplicación.

En los puntos donde existiera riesgo de fisuración, utilizar malla de fibra de vidrio para armar el mortero.

OBSERVACIONES

Espesor mínimo de aplicación: 20 mm. Espesor máximo de aplicación por capa: 40 mm. Para aplicaciones mayores, realizarlas en capas hasta un espesor máximo total de 80mm.

IMPORTANTE: a la hora del amasado, siempre preparar material por bolsa completa. Utilizar entre 5,5 y 6 litros de agua por bolsa.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- Respetar el agua de amasado.
- En exterior o zonas expuestas, **webertherm aislone** siempre debe revestirse.

PRESENTACIONES

Bolsas de papel de 4,6 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad en polvo: $0,15 \pm 0,025 \text{ g/cm}^3$.

Densidad en masa: $0,35 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.

Conductividad térmica (λ): $0,042 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$.

Coefficiente de capilaridad: $\leq 0,4 \text{ kg/m}^2\cdot\text{min}$ (W1)

Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua: $\mu \leq 5$

Densidad de endurecido: $0,15 \pm 0,005 \text{ g/cm}^3$

Resistencia a la flexión: $\geq 0,25 \text{ MPa}$

Resistencia a la compresión: CSI (0,4-2,5 MPa)

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.