

基础设施外观缺陷 智能检测报告

视频场景综合分析

该视频场景共捕获25个裂缝实例，均为Crack类，分布于0-10.2秒。早期（0-5s）以不规则短细网状为主，细长度7-8，分支少，可能为塑性收缩；后期（5-10s）出现平行直线状裂缝，细长度5-10，分支多且沿构件长边延伸，可能为干燥收缩。综合形态与时间分布，推测失水过快与养护不足共同作用。现场复核重点：检查浇筑后早期养护覆盖与保湿情况，核实环境湿度及构件约束，对典型裂缝开展宽度、深度测量。

检测来源：videoplayback.mp4
生成时间：2026年06月04日 22:17:46

1. 检测统计摘要

指标	数值
处理帧/图数	1
总检测缺陷数	25
平均置信度	0.445
平均推理时间	56381.8 ms
Crack 数量	25

2. 缺陷明细列表

#	帧编号	类别	置信度	掩码面积	视觉特征	可能成因	排查建议
1	70	Crack	0.813	2950	不规则短细网状裂缝 0.5259	塑性收缩	该裂缝呈不规则短细网状，分支少、细长度较高，建议重点复核早期养护和表面失水情况，同时结合浇筑时间记录确认是否属于塑性收缩。
2	45	Crack	0.580	3693	平行直线或龟裂状裂缝，沿构件长边方向延伸 0.4204	干燥收缩	裂缝沿长边方向延伸，细长且分支较多，建议复核养护湿度条件及构件端部约束情况，排查干燥收缩引起的沿筋裂缝。
3	130	Crack	0.745	1273	不规则短细网状裂缝 0.667	塑性收缩	该处网状裂缝面积小、骨架短，建议结合浇筑后早期养护记录和表面失水速率进行排查，确认是否因塑性收缩形成。
4	120	Crack	0.709	2029	平行直线或龟裂状裂缝，沿构件长边方向延伸 0.438	干燥收缩	裂缝细长、无分支，沿大致61°方向延伸，建议核查构件长边方向约束及环境湿度变化，排查干燥收缩影响。
5	145	Crack	0.482	4116	不规则短细网状裂缝 0.5439	塑性收缩	该网状裂缝面积较大、分支较多，建议重点排查浇筑后早期养护是否充分，尤其注意表面失水过快导致的塑性收缩。
6	155	Crack	0.494	7343	不规则短细网状裂缝 0.7056	塑性收缩	裂缝呈网状，面积大、分支多、边界复杂，建议全面复核早期养护措施，包括覆盖洒水及防风，确认是否因塑性收缩扩展。
7	205	Crack	0.514	2737	不规则短细网状裂缝 0.7495	塑性收缩	该裂缝细长、无分支，呈短细网状，建议结合施工记录核查养护时间和表面失水情况，排查塑性收缩。
8	220	Crack	0.668	4346	不规则短细网状裂缝 0.6431	塑性收缩	裂缝面积较大、有分支，细长度较高，建议重点复核早期养护湿度和表面失水速率，排查塑性收缩导致的网状开裂。
9	250	Crack	0.516	2894	平行直线或龟裂状裂缝，沿构件长边方向延伸 0.407	干燥收缩	裂缝沿约28°方向延伸，细长无分支，建议复核养护期湿度及构件长边方向约束，排查干燥收缩引起的线性裂缝。
10	305	Crack	0.403	3802	不规则短细网状裂缝 0.3689	塑性收缩	该网状裂缝面积较大、有分支，细长度较高，建议结合早期养护失水情况排查塑性收缩，同时关注局部约束条件。

#	帧编号	类别	置信度	掩码面积	视觉特征	可能成因	排查建议
11	25	Crack	0.378	3055	平行直线或龟裂状裂缝，沿构件长边方向延伸 0.3997	干燥收缩	裂缝细长、无分支，沿80°方向延伸，面积比和细长度均较大，建议核查养护湿度及构件端部约束，排查干燥收缩。
12	160	Crack	0.299	2308	不规则短细网状裂缝 0.502	塑性收缩	该裂缝短细网状、细长度高、无分支，建议结合浇筑后早期养护和表面失水时间记录，排查塑性收缩成因。
13	165	Crack	0.509	868	平行直线或龟裂状裂缝，沿构件长边方向延伸 0.3594	干燥收缩	裂缝呈线性、细长、面积比高，沿30°方向延伸，建议复核养护湿度条件及构件收缩约束，排查干燥收缩。
14	170	Crack	0.300	2462	不规则短细网状裂缝 0.7812	塑性收缩	该网状裂缝面积比中等，细长比适中，建议重点检查早期养护覆盖和防风措施，确认是否因塑性收缩产生。
15	175	Crack	0.334	2819	不规则短细网状裂缝 0.5825	塑性收缩	裂缝呈短细网状，细长度较高，无分支，建议结合施工记录排查浇筑后养护和失水情况，关注塑性收缩风险。
16	180	Crack	0.319	3187	不规则短细网状裂缝 0.79	塑性收缩	该网状裂缝有分支，面积较大，细长度较高，建议全面复核早期养护湿度及表面失水控制，排查塑性收缩扩展。
17	180	Crack	0.287	8689	不规则短细网状裂缝 0.7861	塑性收缩	裂缝面积大、分支多、端点数多，呈不规则网状，建议重点排查浇筑后早期养护是否充分，尤其注意失水过快导致的塑性收缩。
18	200	Crack	0.306	1350	不规则短细网状裂缝 0.5303	塑性收缩	裂缝细长且面积比高，无分支，方向近水平，建议结合早期养护记录和表面失水速率排查塑性收缩成因。
19	200	Crack	0.273	2946	不规则短细网状裂缝 0.7524	塑性收缩	该裂缝短细网状，无分支，细长度中等，建议核查养护湿度和表面失水情况，确认是否属于塑性收缩。
20	215	Crack	0.622	4610	不规则短细网状裂缝 0.6592	塑性收缩	裂缝面积大、细长度高，有4个端点，呈网状，建议重点复核早期养护和表面失水控制，排查塑性收缩。
21	215	Crack	0.290	1393	不规则短细网状裂缝 0.73	塑性收缩	该网状裂缝面积较小，细长度适中，无分支，建议结合浇筑后早期养护和失水记录排查塑性收缩。
22	245	Crack	0.412	2179	不规则短细网状裂缝 0.5161	塑性收缩	裂缝呈短细网状，面积比中等，无分支，建议核查养护湿度和表面失水情况，排查塑性收缩。
23	245	Crack	0.317	1923	不规则短细网状裂缝 0.748	塑性收缩	该网状裂缝面积比高，细长度较大，无分支，近水平方向，建议重点检查早期养护覆盖和失水情况。
24	260	Crack	0.266	1640	不规则短细网状裂缝 0.5981	塑性收缩	裂缝短细网状，面积比中等，细长度适中，建议结合施工记录排查养护期间失水速率，确认塑性收缩成因。
25	285	Crack	0.279	4263	不规则短细网状裂缝 0.436	塑性收缩	该裂缝网状，面积较大，有分支，细长度高，建议全面复核早期养护措施和表面失水控制，排查塑性收缩。

3. 裂缝形态特征

#	面积比	细长度	主方向	边界复杂度	骨架长度	分支数	端点数
1	0.0584	7.2085	55.75	174.8133	286	0	2
2	0.1548	3.4875	-90.0	183.0702	360	4	3
3	0.1289	4.5691	50.42	78.6069	130	1	3
4	0.1084	8.3053	61.58	110.833	187	0	2
5	0.0922	7.9022	79.27	174.7183	438	4	7
6	0.0583	3.0917	-38.52	277.0353	609	7	5
7	0.0668	5.8449	42.71	132.6031	244	0	2
8	0.06	6.1603	32.39	213.633	404	3	3
9	0.111	5.3081	28.11	110.3717	225	0	2
10	0.0865	6.7071	69.54	165.7246	327	3	3
11	0.1431	10.4514	80.85	154.7927	309	0	4
12	0.0988	7.4355	39.52	95.6345	186	0	2
13	0.2351	5.8476	30.34	40.8091	64	0	2
14	0.1271	4.4458	30.91	91.1536	191	0	2
15	0.0937	5.2491	34.41	109.644	223	0	2
16	0.0776	5.8524	39.86	136.7968	279	4	3
17	0.0729	5.5397	40.73	51.3082	627	4	10
18	0.302	8.2491	7.35	84.5871	146	0	2
19	0.0757	5.7804	43.03	126.7913	252	0	2
20	0.0599	6.674	23.99	85.9781	415	0	4
21	0.1201	4.746	39.15	88.7481	143	0	2
22	0.1261	5.6776	24.64	93.5895	181	0	2
23	0.2223	6.2292	5.91	116.7902	203	0	2
24	0.1875	5.0285	14.34	98.7228	166	0	2
25	0.0917	7.8204	70.75	160.2424	340	3	3

4. 视频唯一实例图像



实例 1 | track T1 | Crack | 代表帧 70 | 0.0s - 3.833s



实例 2 | track T6 | Crack | 代表帧 45 | 1.167s - 1.667s



实例 3 | track T10 | Crack | 代表帧 130 | 3.0s - 4.833s



实例 4 | track T15 | Crack | 代表帧 120 | 3.833s - 4.5s



实例 5 | track T23 | Crack | 代表帧 145 | 4.167s - 5.0s



实例 6 | track T29 | Crack | 代表帧 155 | 5.167s - 5.167s



实例 7 | track T34 | Crack | 代表帧 205 | 6.167s - 7.5s



实例 8 | track T41 | Crack | 代表帧 220 | 7.333s - 8.0s



实例 9 | track T46 | Crack | 代表帧 250 | 8.333s - 8.5s



实例 10 | track T51 | Crack | 代表帧 305 | 9.667s - 10.167s