

FICHA TÉCNICA


GRUPO 04 FICHA 153 PROD. RELACIONADOS

Marzo 2020 Página 1 / 1

1. Producto

GEOTEXGRID I 150 / 30

2. Definición y propiedades



Se trata de una geomalla de refuerzo flexible de elevada resistencia a la tracción a baja deformación, ampliamente utilizada para el refuerzo y la estabilización de suelos. Esta malla se fabrica a partir de hilos sintéticos de poliéster de alta tenacidad y baja fluencia, provistos de un recubrimiento de protección polimérico. **Funciones**: Refuerzo y estabilización.

Principales Aplicaciones: Construcción de muros de contención con piezas prefabricadas, muros reforzados verdes, refuerzo en terraplenes, refuerzo de taludes, sellado de vertederos, etc.

| Características | Norma | Unidad | Orientación | GEOTEXGRID I 150 / 30 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| Material | Poliéster de alta tenacidad | | | |
| Gramaje | EN ISO 9864 | g/m² | | 500 |
| Tipo de recubrimiento | Polimérico | | | |
| Dimensiones de la malla | 60x22 (mm²) | | | |
| Ancho del rollo | 3,8m | | | |
| Largo del rollo | 100m | | | |
| Resistencia a la tracción máxima | EN ISO 10319 | kN/m | Longitudinal | 150 |
| | | | Transversal | 30 |
| Alargamiento a la rotura | EN ISO 10319 | % | Longitudinal | 12 (+/-2) |
| Factor de reducción por fluencia a 120 años | ISO 13431 | | | 1,47 |
| Factor de reducción por daños de instalación | ASTM D 5818 | Para gravas | | 1,13 |
| Factor de reducción por daños de instalación | ASTM D 5818 | Para gravas arenosas | | 1,07 |
| Factor de reducción por daños de instalación | ASTM D 5818 | Para arcillas, arenas y limos | | 1,07 |
| Factor de reducción por durabilidad 4 <ph<8< td=""><td>GRI-GG7, GRI- GG8</td><td></td><td></td><td>1,10</td></ph<8<> | GRI-GG7, GRI- GG8 | | | 1,10 |

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Geotexan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

GEOTEXAN S.A.

Avda. Concha Espina nº 5, 21660 Minas de Riotinto (Huelva), España

T.: (34) 959 59 20 98 F: (34) 959 59 03 38