


1. Producto

GEOTESAN® NT 10

2. Marcado CE del producto



1035-CPR-ES033858-A

GEOTEXAN S.A.

Año de colocación del Marcado CE: 2008

Norma EN 13249:2017, Norma EN 13250:2017, Norma EN 13251:2017, Norma EN 13252:2017, Norma EN 13253:2017, Norma EN 13254:2017, Norma EN 13255:2017, Norma EN 13256:2017, Norma EN 13257:2017, Norma EN 13265:2017

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes **100% de polipropileno**, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

Usos previstos: Drenaje, Filtración, Refuerzo y Separación.

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia a la tracción DM DT	EN ISO 10319	kN/m	5'30 (- 13'00%) 5'75 (- 13'00%)
Alargamiento DM DT	EN ISO 10319	%	53'00 (± 15'00%) 57'00 (± 15'00%)
Resistencia a la perforación dinámica (caída de cono)	EN ISO 13433	mm	36'80 (+ 25'00%)
Resistencia al punzonado estático (CBR a perforación)	EN ISO 12236	kN	0'94 (- 10'00%)
Medida de abertura (porometría 0 ₉₀)	EN ISO 12956	µm	75'0 (± 23'0)
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	m/s	0'120 (- 0'036)
Gradiente de flujo de agua en el plano gradiente q20/1'0 gradiente q200/1'0	EN ISO 12958	m ² /s	3'41.10 ⁻⁶ (- 30%) 1'25.10 ⁻⁶ (- 30%)
Durabilidad	- A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y dos semanas para otras aplicaciones. El geotextil debe ser protegido de sustancias químicas que lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2001 - Durabilidad prevista para un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4<pH<9 y una temperatura <25 °C. EN 12447: 2002; EN 13438: 2005; EN 14030: 2002.		

3. Otras características adicionales

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Gramaje	EN ISO 9864	g/m ²	80 (± 10'00%)
Espesor bajo 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	0'90 (± 36'70%)
Ancho de rollo	-	m	2'75 / 5'5
Largo de rollo	-	m	100
Diámetro del rollo	-	cm	33
Peso del rollo	-	Kg	22 / 44

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Geotexan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

GEOTEXAN S.A.

Avda. Concha Espina nº 5

21660 Minas de Riotinto (Huelva), España

T.: (34) 959 59 20 98 F: (34) 959 59 03 38

 W. www.geotexan.com

 E. geotexan@geotexan.com