DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 0003 - GEOTEXTIL - 20130701

GEOTESAN PP NT 12

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. La trazabilidad del producto está garantizada por el nº de PARTIDA y nº de SERIE que figura en la etiqueta que acompaña al producto.

Usos previstos: Drenaje-Filtración-Refuerzo-Separación

Fabricado por GEOTEXAN, SA.

Avd. Concha Espina, nº 5, 21660, Minas de Riotinto, Huelva. España.

Tfno: +34 959 590305 Fax: +34 959 590338 geotexan@geotexan.com

Sistema de Evaluación: 2+

Bureau Veritas Certificación, SA – 1035 Evaluación del Control de Producción en Fábrica Sistema 2+

1035 - CPR - ES033858 - A del 19 de Noviembre de 2013

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMAS ARMONIZADAS
Gramaje (EN ISO 9864)	100,00 g/m2 (+/- 10,00%)	EN 13249:2017
Resistencia a la tracción (EN ISO 10319)	DM 7,20 kN/m (-13,00%)	
DM: Dirección máquina; DT: Dirección transversal	DT 7,70 kN/m (-13,00%)	EN 13250:2017
Alargamiento (EN ISO 10319)	DM 50,58% (+/- 15,00%)	EN 40054 0045
	DT 60,00% (+/- 15,00%)	EN 13251:2017
Resistencia a la perforación dinámica (EN ISO 13433)	32,50 mm (+20,00%)	
resistencia a la perioración unamica (EN 150 15455)	32,30 mm (120,0070)	EN 13252:2017
Resistencia al punzonado estático (EN ISO 12236)	1,23 kN (-10,00%)	10101.101.
,	,	
Medida de abertura de poros (EN ISO 12956)	68,0 μm (+/- 20,0)	
		EN 13253:2017
Permeabilidad perpendicular al plano (EN ISO 11058)	0,115 m/s (-0,034)	
Permeabilidad en el plano (EN ISO 12958)		EN 13254:2017
Gradiente q20/1,0	4,60*10 ⁻⁶ m ² /s (-30,00%)	
Gradiente q200/1,0	1,14*10 ⁻⁶ m ² /s (-30,00%)	
Espesor bajo 2 kPa (EN ISO 9863/1)	1,11 mm (+/-21,60%)	EN 13255:2017
Durabilidad (EN ISO 12224)	A recubrir en el día de la instalación	
Durabilidad (EN 150 12224)	para refuerzos y 2 semanas para otras	
	aplicaciones. El geotextil no debe	EN 13256:2017
	entrar en contacto con	EN 13230.2017
	sustancias químicas que lo degraden.	
	, carrant quanta que le degliadem	
Resistencia a la oxidación (EN ISO 13438)	Durabilidad prevista hasta 25 años	EN 13257:2017
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	en suelos naturales con 4 < pH < 9	
	y una temperatura < 25°C	
		EN 13265:2017

Las prestaciones del producto identificado como **GEOTESAN PP NT 12** son conforme con las prestaciones declaradas en la tabla superior. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad de GEOTEXAN, SA. Firmado por y en nombre de Geotexan, SA por:

Jesús Madrid Soldán Director de Calidad de Geotexan, SA. Minas de Riotinto a 10 de febrero 2020.

Revisión09

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº: 0003 - GEOTEXTIL - 20130701

GEOTESAN PP NT 12

Nonwoven geotextile makes up 100% polypropylene fibres joined by a needled process and a later thermofixation.

The traceability is warranted because of the batch and serial number that you can see in the roll's label.

Uses: Drainage-Filtration-Reinforcement-Separation.

Manufactured by GEOTEXAN, SA.

Avd. Concha Espina, nº 5, 21660, Minas de Riotinto, Huelva. Spain.

Phone: +34 959 590305 Fax: +34 959 590338 geotexan@geotexan.com

Evaluation System: 2+

Bureau Veritas Certificación, SA – 1035 Assessment and evalutation of factory production control System 2+

1035 - CPR - ES033858 - A, 19th November of 2013

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONISED NORMS
Mass per unit area (EN ISO 9864)	100,00 g/m2 (+/- 10,00%)	EN 13249:2017
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Tensile strength (EN ISO 10319)	MD 7,20 kN/m (-13,00%)	
MD: Machine Direction; CMD: Cross Machine Direction	CMD 7,70 kN/m (-13,00%)	EN 13250:2017
Elongation (EN ISO 10319)	MD 50,58% (+/- 15,00%)	
	CMD 60,00% (+/- 15,00%)	EN 13251:2017
Dynamic newforestion registernes (FN ICO 12422)	22 50 (+20 000/)	
Dynamic perforation resistance (EN ISO 13433)	32,50 mm (+20,00%)	EN 40050 0045
Static puncture resistance (CBR) (EN ISO 12236)	1,23 kN (-10,00%)	EN 13252:2017
Static pulicture resistance (CBR) (EN 130 12230)	1,23 KN (-10,0070)	
Characteristic opening size (EN ISO 12956)	68,0 µm (+/- 20,0)	
Characterious opening size (Zit ioo zzoo)		EN 13253:2017
Water permeability normal to the plane (EN ISO 11058)	0,115 m/s (-0,034)	
Flow capacity in the plane (EN ISO 12958)		EN 13254:2017
Gradient q20/1,0	4,60*10 ⁻⁶ m ² /s (-30,00%)	
Gradient q200/1,0	1,14*10 ⁻⁶ m ² /s (-30,00%)	
Thickness under 2 kPa (EN ISO 9863/1)	1,11 mm (+/-21,60%)	EN 13255:2017
Durability (EN ISO 12224)	To be covered in the day of installation	
	for reinforcing and in 2 weeks for other application. Avoid to put the geotextiles	
	in contact with other products	EN 13256:2017
	that they can damage or modify them.	
	that they can damage of mounty them.	
Oxidation resistance (EN ISO 13438)	Predicted to be durable for a minimum	EN 13257:2017
	Of 25 years in natural soil witho	LIN 13231.2011
	4 < pH < 9 and temperatures < 25°C	
		EN 13265:2017

The product's performance identified like GEOTESAN PP NT 12 is in conformity with the declared performance in the upper board. This declaration of performance is issued the conformity with Regulation EU N° 305/2011 under the sole responsability of GEOTEXAN, SA. Signed for and on behalf of GEOTEXAN, SA by:

Jesús Madrid Soldán Quality Manager of Geotexan, SA. Minas de Riotinto, 10th February of 2020.