

## 1. Producto

# GEOTESAN® NT 15

## 2. Marcado CE del producto



1035-CPD-ES033858

**GEOTEXAN S.A.**

Año de colocación del Marcado CE: 2004

Norma EN 13249:2014, Norma EN 13250:2014, Norma EN 13251:2014, Norma EN 13252:2014, Norma EN 13253:2014, Norma EN 13254:2014, Norma EN 13255:2014, Norma EN 13256:2014, Norma EN 13257:2014, Norma EN 13265:2014

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes **100% de polipropileno**, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes), construcción de embalses y presas, construcción de canales, construcción de túneles y estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos, proyectos de contenedores de residuos sólidos.

Usos previstos: Drenaje, Filtración, Refuerzo y Separación.

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia a la tracción DM DT	EN ISO 10319	kN/m	9'50 (- 13'00%) 10'00 (- 13'00%)
Alargamiento DM DT	EN ISO 10319	%	57'23 (± 8'58) 60'55 (± 9'08)
Resistencia a la perforación dinámica (caída de cono)	EN ISO 13433	mm	28'66 (+ 7'00)
Resistencia al punzonado estático (CBR a perforación)	EN ISO 12236	kN	1'56 (- 0'16)
Medida de abertura (porometría 090)	EN ISO 12956	µm	61'0 (± 18'0)
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	m/s	0'100 (- 0'028)
Gradiente de flujo de agua en el plano gradiente q20/1'0 gradiente q200/1'0	EN ISO 12958	m²/s	5'19.10 <sup>-6</sup> (- 30%) 1'85.10 <sup>-6</sup> (- 30%)
Durabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y dos semanas para otras aplicaciones.</li> <li>- El geotextil debe ser protegido de sustancias químicas que lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2001</li> <li>- Durabilidad prevista para un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4&lt;pH&lt;9 y una temperatura &lt;25 °C.</li> </ul> EN 12447: 2002; EN 13438: 2005; EN 14030: 2002.		

## 3. Otras características adicionales

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Gramaje	EN ISO 9864	g/m²	125 (± 10'00 %)
Espesor bajo 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	1'26 (± 20'0 %)
Ancho de rollo	-	m	2'75 / 5'5
Largo de rollo	-	m	100
Diámetro del rollo	-	cm	38
Peso del rollo	-	kg	34'38 / 68'75

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Geotexan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

### GEOTEXAN S.A.

Avda. Concha Espina nº 5

21660 Minas de Riotinto (Huelva), España

T.: (34) 959 59 20 98 F: (34) 959 59 03 38

W. [www.geotexan.com](http://www.geotexan.com) E. [geotexan@geotexan.com](mailto:geotexan@geotexan.com)

